



Ideaal voor het snel repareren, vullen en verlijmen van boorgaten, scheuren en kleine beschadigde oppervlakken. Het snel uithardende speciale egalisatiemiddel overtuigt door zijn extreem hoge kleefkracht en veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor binnen en buiten. Klaar voor gebruik na ongeveer 30 minuten, hecht betrouwbaar op minerale ondergronden, tegels en andere niet-absorberende oppervlakken en zorgt voor langdurige, schone en professionele reparatieresultaten.

- Allround egalisatiemiddel voor repareren, vullen en lijmen
- op basis van speciaal wit cement
- Extreem sterke hechting, zelfs op geglaazuurde tegels
- Laagdikte 0-10 cm
- Snelle uitharding na 30 minuten
- voor binnen en buiten
- Laag chromaatgehalte volgens EU-verordening 1907/2006, bijlage XVII (47)

Toepassingsgebied

Snel uithardende cementvuller voor boorgaten en scheuren binnen/buiten, hecht op vele ondergronden, inclusief tegels, ook als reparatie- en hechtmiddel.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, gezond, schoon en stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Primer LF. Tegels en andere niet-absorberende ondergronden grondig reinigen en ontvetten.

Verwerking

Mengen: Strooi 750 g poeder in ca. 300 ml schoon, koud water en roer krachtig tot een homogene massa is gevormd. Als voor de toepassing een grotere stabiliteit vereist is, moet de hoeveelheid water worden verminderd tot 250 ml. Verwerking: Verwerk de gemengde egalisatiemassa binnen 30 minuten. Het materiaal kan met een spatel worden gebruikt om gaten/spanen tot 10 cm diep in één enkele laag uit te vlakken. Volgende lagen en verlijmingen mogen pas worden aangebracht nadat het materiaal volledig is gedroogd. Afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, ondergrond en omgevingstemperatuur bedraagt de droogtijd ca. 24 uur. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

per mm applicatiedikte → ca. 1,0 kg/m²

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond. Veiligheidsinformatieblad in acht nemen. Niet toepassen onder +5 °C object en omgevingstemperatuur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats bewaren. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Uitgeharte materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Afvalcode nr. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Chromaataarm volgens EU-verordening 1907/2006, bijlage XVII (47). Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.baufan.de

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.