

## Boorgat- en scheurvuller

### Technisch informatieblad

350g / Artikelnr.101421 / EAN 4016215101421



Ideaal voor het snel repareren van boorgaten, kleine scheurtjes en soortgelijke beschadigde plekken binnenshuis en in vochtige ruimtes. Dankzij de gebruiksklare toepassing direct uit de tube is mengen niet nodig. Kan schoon en precies worden aangebracht, droogt betrouwbaar en vormt een glad oppervlak - perfect voor snelle reparaties en optimale voorbereiding voor latere verven of coatings.

- Voor het snel repareren van deugvelgaten en kleine scheurtjes in het interieur
- rechtstreeks van de buis in het boorgat
- extra wit
- Snel droog
- Ook voor vochtige ruimtes

### Toepassingsgebied

Reparatieplamuur uit de tube voor boorgaten en scheuren. Voor binnenshuis en vochtige ruimtes, op pleisterwerk, beton, metselwerk, houtsnippers en schilderwerk.

### Voorbereiding

De ondergrond moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF.

### Verwerking

Kneed de tube voor gebruik goed door. Spuit de plamuur rechtstreeks uit de tube op de beschadigde plek en strijk deze glad of geef deze naar wens structuur. Maximale laagdikte 5 mm. Breng indien nodig na het drogen een tweede laag aan. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

### Opslag

Houd de tube goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

### Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten moeten worden afgevoerd onder afvalcode 08 04 10.

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.