

Farba ścienna odporna na zmywanie

Arkusz informacji technicznych

2,5l / Nr artykułu.100509 / EAN 4016215100509

5l / Nr artykułu.100523 / EAN 4016215100523

10l / Nr artykułu.100547 / EAN 4016215100547



Biała, matowa farba o dobrej sile krycia, przeznaczona do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach. Łatwa i wydajna aplikacja za pomocą wałka, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego.

- matowa farba do wnętrz
- Dobre krycie
- racjonalny do przetworzenia
- Współczynnik kontrastu klasy 3 z wydajnością 8 m²/l
- Matowy poziom połysku
- spełnia wymagania AgBB (Komitetu ds. Oceny Produktów Budowlanych pod kątem wpływu na zdrowie)
- Nie zawiera rozpuszczalników, plastifikatorów i substancji przeciwmgielnych
- natrysk bezpowietrzny

Obszar zastosowania

Biała farba dyspersyjna do powierzchni wewnętrznych.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt do suchej zabudowy, trwale przylegających powłok farb dyspersyjnych, a także tapet z włókna szorstkiego oraz innych tapet i okładzin ściennych nadających się do pomalowania. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kreuujące należy zagruntować preparatem bausfan Tiefgrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową bausfan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzelkiem do dużych powierzchni lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Jako warstwę podkładową farbę można rozcieńczyć maksymalnie 5 % wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Podczas malowania większych powierzchni, aby uniknąć śladów pędzla, należy pracować metodą „mokre na mokre”. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:

ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65 % wilgotności względnej wilgotności powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:

Maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub farb pełnobarwnych i barwiących.

Wskazówki dotyczące nakładania metodą bezpowietrzną:

Kąt natrysku: 50°

Dysza: 0,023 – 0,027

Ciśnienie natrysku: 120 – 180 bar

Zużycie

Gładkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie → od 150 ml/m²

Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Temperatura aplikacji:

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być malowane. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Utylizacja:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW20

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.