Szpachla Fill+Finish 960

Arkusz informacji technicznych

/ Numer artykułu 032404208 / EAN 4016215105283
/ Numer artykułu 032407208 / EAN 4016215105290



Idealna do wyrównywania całej powierzchni, wypełniania spoin w sufitach filigranowych i prefabrykowanych, wypełniania pęknięć i otworów, a także do fugowania płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płyt do suchej zabudowy. Szpachlówka profimur Fill+Finish przekonuje doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi oraz świetną szlifowalnością. Szpachlówka jest paroprzepuszczalna i stanowi optymalne podłoże do wszelkich prac tapetniczych i malarskich. Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie rozpryskującej się wody, takich jak np. pomieszczenia mokre, prysznice, baseny, kąpiele solankowe, komercyjne kuchnie przemysłowe itp., a także do szpachlowania na szkle, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu i podłożach dyspersyjnych.

- na bazie gipsu
- doskonała szlifowalność
- łatwa aplikacja bez śladów
- wysoka stabilność
- wzmocniony włóknem
- dla klas jakości powierzchni Q1–Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Branżowej Płyt Gipsowych przy Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Płyt Gipsowo-Budowlanych e. V.)
- do wnętrz
- 60 minut czasu obróbki
- Zgodność z normami CE zgodnie z DIN EN 13963-4B i DIN EN 13279-1 (szpachlówka gipsowa C7/20/2)

Obszar zastosowania

Biała masa szpachlowa na bazie gipsu z dodatkiem żywicy syntetycznej, charakteryzująca się doskonałą przyczepnością, przeznaczona do powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (takich jak tynk, kamień, beton, beton komórkowy, mur itp.), a także na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy. Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych (pyłu, oleju szalunkowego itp.). Bardzo gładki beton oraz podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem profimur Tiefengrund LF. Również powierzchnie szlifowane oraz krawędzie cięcia płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować, aby związać pył i zmniejszyć chłonność. Podłoża niechłonne, gładkie lub szczelne należy wstępnie zagruntować podkładem zawierającym kwarc (np. profimur Betonkontakt 710).

Przetwarzanie

Przygotowanie:
Wsyp 2 części objętościowe szpachlówki profimur Fill+Finish do 1 części objętościowej zimnej, czystej wody (np. 1 kg proszku na 600 ml wody) i wymieszaj. Po 3 minutach ponownie krótko wymieszaj masę szpachlową.

Aplikacja:
Przygotowaną masę szpachlową należy zużyć w ciągu 60 minut. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę na mokro (bezpośrednio po stwardnieniu pierwszej warstwy), bez ryzyka tworzenia się zgrubień lub pęcherzy. W zależności od grubości warstwy, warunków otoczenia i wilgotności budowlanej czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin – w niekorzystnych warunkach czas schnięcia może się odpowiednio wydłużyć.

Wskazówka praktyczna dotycząca szlifowania:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Najłatwiej jest szlifować powierzchnie wygładzone szpachlą w ciągu 4 dni od nałożenia. Aby uzyskać optymalne wyniki szlifowania, zaleca się stosowanie szlifierki talerzowej (ziarnistość 150–180) przy niskich lub średnich prędkościach obrotowych i niewielkim nacisku.

Prace następcze:
Aby w przypadku punktowego szpachlowania uniknąć nierównomiernego wysychania kolejnych warstw farby, należy zagruntować wyretuszowane miejsca lub nawet całą powierzchnię podkładem profimur Tiefengrund LF.

Zużycie
ok. 1 kg proszku na m² przy grubości warstwy 1 mm.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym i suchym miejscu. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć.

Uwagi
Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod odpadu EWC nr 17 08 02. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.