

Enchimento de furos e fissuras ULTRA

Ficha de informação técnica

750g / Item no.101476 / EAN 4016215101476



Ideal para reparar, preencher e colar rapidamente furos, fissuras e pequenas áreas danificadas. A massa de nivelamento especial de cura rápida impressiona pela sua força de aderência extremamente elevada e pela versatilidade de aplicações em interiores e exteriores. Pronto a ser utilizado após cerca de 30 minutos, adere de forma fiável a substratos minerais, azulejos e outras superfícies não absorventes e garante resultados de reparação duradouros, limpos e profissionais.

- Massa de nivelamento completa para reparação, enchimento e colagem
- à base de cimento branco especial
- Aderência extremamente forte mesmo em azulejos
- Espessura da camada 0-10 cm
- Cura rápida após 30 minutos
- para interiores e exteriores
- Baixo teor de cromato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, anexo XVII (47)

Domínio de aplicação

Enchimento de cimento de secagem rápida para furos e fissuras no interior/exterior, adere a muitos substratos, incluindo azulejos, também como composto de reparação e colagem.

Preparação

O substrato deve estar seco, sólido, limpo e isento de pó e gordura. Pré-tratar substratos altamente absorventes, lixados e com giz com baufan Deep Primer LF. Limpar e desengordurar cuidadosamente os azulejos e outros substratos não absorventes.

Processamento

Mistura: Polvilhar 750 g de pó em aprox. 300 ml de água limpa e fria e mexer vigorosamente até se formar uma massa homogénea. Se for necessária uma maior estabilidade para a aplicação, a quantidade de água deve ser reduzida para 250 ml. Processamento: Processar a massa de nivelamento misturada dentro de 30 minutos. O material pode ser utilizado com uma espátula para nivelar orifícios/queixas até 10 cm de profundidade numa única camada. As camadas subsequentes e a colagem só devem ser aplicadas depois de o material estar completamente seco. Dependendo da espessura de aplicação, do substrato e da temperatura ambiente, o tempo de secagem é de cerca de 24 horas. Tempo de secagem: cerca de 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo.

Consumo

por mm de espessura de aplicação → aprox. 1,0 kg/m².

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças. Se não for aberto e conservado corretamente, o prazo de validade é de, pelo menos, 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Observar a ficha de dados de segurança. Não aplicar abaixo de +5 °C para o objeto e a temperatura ambiente. Limpar as ferramentas com água

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

imediatamente após a utilização. Manter a embalagem bem fechada num local fresco e seco. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material endurecido podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Código de resíduos n.º EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Baixo teor de cromato de acordo com o Regulamento da UE 1907/2006, Anexo XVII (47). As fichas de dados de segurança actuais estão disponíveis no nosso sítio Web www.baufan.de

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.