

Enchimento exterior

Ficha de informação técnica

1kg / Item no.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Item no.101322 / EAN 4016215101322



A massa de reparação à base de cimento, resistente às intempéries e à humidade, é a solução fiável para substratos minerais no interior e no exterior. É ideal para a reparação de fissuras, buracos e roturas e impressiona pela sua elevada aderência, resistência robusta e durabilidade.

- Massa de nivelamento branca, modificada com resina sintética
- para fachadas e espaços húmidos
- para enchimento e alisamento
- Resistente às intempéries e à humidade
- alisamento fino
- Baixo teor de cromato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, anexo XVII (47)

Domínio de aplicação

Para nivelar substratos irregulares, para preencher fissuras e buracos em paredes e tectos minerais em áreas interiores e exteriores.

Preparação

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Processamento

Polvilhar lentamente o baufan exterior filler em água limpa num recipiente de mistura limpo, mexendo até obter uma mistura pastosa e sem grumos. Proporção de mistura para 1,0 kg de baufan Exterior Filler: Enchimento, espátula - aprox. 0,3 a 0,4 litros de água. Depois de misturar, deixe amadurecer durante aprox. 1 minuto e mexa novamente. O material preparado permanece trabalhável durante aprox. 4 horas e não deve ser diluído posteriormente. Aplicar com uma espátula, espátula, etc. em qualquer espessura de camada. Limpar as ferramentas com água limpa imediatamente após a utilização. A pintura e a colagem subsequentes só devem ser efectuadas quando a superfície nivelada estiver completamente seca. As instruções dos fabricantes de tintas e adesivos para o pré-tratamento de substratos cimentícios devem ser respeitadas. Tempo de secagem: aprox. 12 horas por mm de espessura de camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo. Tempo de abertura: aprox. 4 - 5 horas trabalháveis

Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,5kg/m².

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, o ar ambiente e o substrato Manter fora do alcance das

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

crianças. Evitar a inalação de poeiras. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se possível, retirar as lentes de contacto. Em caso de contacto com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão. Em caso de necessidade de aconselhamento médico, ter a embalagem ou o rótulo à mão. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. contém: Cimento Portland GISCODE ZP1 - baixo teor de cromato de acordo com TRGS 613

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.