Enchimento de fachadas e espaços húmidos

Ficha de informação técnica

400g / N.º do artigo 020333 / EAN 4016215020333



Massa de nivelamento de emulsão branca, pronta a usar, para superfícies interiores e exteriores de paredes e tectos. Ideal para divisões húmidas (como cozinhas, casas de banho, garagens) e para pequenos trabalhos de nivelamento em fachadas. Excelente para a reparação de pequenas fissuras e buracos e para o alisamento de superfícies irregulares.

- Enchimento de fibras com elevada resistência
- Ideal para divisões húmidas (como cozinhas, casas de banho e garagens) e para pequenos trabalhos de enchimento na fachada
- fácil de alisar
- endurece sem fissurar
- Resistente às intempéries

Domínio de aplicação

Enchedor de humidade para fachadas, casas de banho e cozinhas para alisar paredes e tectos. Adere a gesso, betão e placas de gesso, ideal para superfícies minerais.

Preparação

O suporte deve estar seco, são e isento de agentes de separação (poeiras, óleos de cofragem, etc.). Remover as camadas de tinta mal aderentes e o reboco solto. Preencher previamente buracos profundos em áreas exteriores com massa de enchimento exterior baufan. Substratos altamente absorventes, lixados e com giz devem ser preparados com baufan Deep Primer LF.

Processamento

Amassar bem o tubo antes de o utilizar. Aplicar o baufan Fachada e Enchimento de Espaços Húmidos com uma espátula de alisamento até uma espessura máxima de 5 mm. As áreas irregulares podem ser alisadas ou feltradas com um pano húmido. Não aplicar as camadas seguintes de tinta ou de cola até que a superfície nivelada esteja completamente seca. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 4 - 7 horas, dependendo da espessura da aplicação, do substrato e da temperatura

Consumo

por mm de espessura de aplicação --> aprox. 1,7 kg/m²

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 5 °C para o material e o ar circulante O tempo de secagem depende da temperatura de processamento. Uma humidade relativa superior a 90%, especialmente em combinação com baixas temperaturas, pode afetar significativamente o tempo de secagem e as propriedades de qualidade. Código do produto M-DF02 Código de resíduos n.º 080410 (resíduos de colas e vedantes). Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 170904 (resíduos mistos de construção e demolição) ou como resíduos domésticos.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.