Tinta de argila

Ficha de informação técnica

5l / N.º do artigo 066602008 / EAN 4016215108048
10l / N.º do artigo 066603008 / EAN 4016215108055



Tinta branca quente com acabamento mate para paredes e tetos em ambientes interiores. Para acabamentos altamente respiráveis em suportes minerais, revestimentos de parede repintáveis, placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco. Também é ideal para renovar pinturas antigas existentes com tintas de dispersão ou minerais absorventes. A tinta possui elevada capacidade de difusão de vapor de água e regula a humidade, contribuindo assim para um clima interior agradável.

- Tinta para interiores de cor branca quente e com boa cobertura
- acabamento mate
- altamente permeável ao vapor de água e regulador da humidade
- respirável
- Relação de contraste: Classe H_{10}-2 com um rendimento de 7 m²/l
- Resistência ao atrito em condições húmidas: Classe R 4, de acordo com a norma DIN EN 13300
- Isento de solventes e plastificantes

Domínio de aplicação

Tinta branca quente para interiores, destinada à pintura de paredes e tetos.

Preparação

Para suportes minerais (como rebocos de argila, gesso, cal e cimento, alvenaria e betão), papel de parede texturado e revestimentos de parede pintáveis, tecido mineral para pintura, camadas de tinta de dispersão e mineral bem aderentes e absorventes, bem como placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco. O suporte deve estar seco, limpo, resistente, isento de pó e gordura. Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e pinturas com fraca aderência. Trate previamente os suportes altamente absorventes, arenosos e que libertam giz com o fixador de silicato baufan. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento baufan adequada.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com rolo, escova, pincel, pincel de superfície ou pulverizador adequado. A camada de pré-aplicação pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água. Após a secagem completa da primeira camada de tinta, aplicar a camada de acabamento sem diluir. Ao revestir superfícies maiores, trabalhar «molhado sobre molhado» para evitar marcas de demão. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:
aprox. 6-12 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa , substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:
Com, no máximo, 4 % de concentrados de tonalização universais (apenas tipos LW-Qxyd).

Instruções para a aplicação por pulverização airless:
Ângulo de pulverização: 50°
Bocal: 0,023 – 0,027
Pressão de pulverização: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consumo
Superfícies lisas/reboco de grão fino → aprox. 150 ml/m²
Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação experimental na superfície.

Armazenamento
Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas
Temperatura de aplicação:
+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não se pretendem pintar. Em trabalhos de pulverização, utilizar um filtro combinado A2/P2. Devido ao elevado valor de pH, evitar o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Não deixar que o produto entre no esgoto, em cursos de água ou no solo.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 0,5 g/l.

Eliminação:
Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos líquidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiais de revestimento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.