

Copo de água de potássio

Ficha de informação técnica

1l / Item no.021118 / EAN 4016215021118



Primário mineral puro para revestimentos e impregnações. Aglutinante para rebocos minerais e tintas de silicato. O silicato de potássio solidifica os suportes minerais através de uma silicificação profunda, reduz a absorção e melhora a aderência das camadas subsequentes. Adequado para utilização em interiores e exteriores.

- prepara e consolida os rebocos de lixagem
- para interiores e exteriores
- Pré-tratamento de substratos para tintas de silicato
- reforça sem formação de película
- Altamente permeável ao vapor de água
- Sem conservantes, solventes e plastificantes

Domínio de aplicação

Solução de silicato de potássio para a consolidação de suportes minerais, regula a absorção e é ideal como pré-tratamento para tintas de silicato.

Preparação

Para todos os suportes minerais, tais como betão, alvenaria, compostos de nivelamento, reboco de cimento e cal. Remover camadas de tinta velhas, mal aderentes e rebocos soltos.

Processamento

Aplicar Kali-Wasserglas com um pincel ou equipamento de pulverização adequado (não inalar a névoa de pulverização ao pulverizar). Dependendo da capacidade de absorção do substrato, o Kali-Wasserglas pode ser diluído até 1:3 com água (utilizar imediatamente a solução diluída). Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Proteger as superfícies a não tratar de salpicos. Tempo de secagem: aprox. 6 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

Dependendo do substrato → de 100 - 200 ml/m² Determinar a quantidade exacta utilizada aplicando uma camada de teste no objeto.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas

Temperatura de aplicação: Pelo menos + 5 °C para o material, o ar circulante e o substrato. Cobrir as superfícies que não devem ser tratadas com folha de alumínio. Evitar salpicos em vidro, alumínio, cerâmica, mármore e materiais semelhantes. Remover imediatamente os salpicos acidentais com água. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. baufan Kali-Wasserglas não pode ser utilizado como revestimento final em superfícies visíveis. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Manter fora do alcance das crianças. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção/proteção ocular (sem vidro). SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se possível, retirar as lentes de contacto. Continuar a enxaguar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão. Se for necessário aconselhamento médico, ter a embalagem ou a etiqueta de identificação à mão. Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais. código do produto: M-SK02 Valor limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Teor máximo de COV deste

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

produto: 0,1 g/l

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.