

Copo de água de potássio

Ficha de informação técnica

1l / Item no.021118 / EAN 4016215021118



O vidro solúvel de potássio consolida os suportes minerais através da silicificação. Este primário mineral reduz e uniformiza a absorção do suporte. Adequado para uso no interior e no exterior.

- base mineral
- prepara e consolida os rebocos de lixagem
- Pré-tratamento de substratos para tintas de silicato
- reforça sem formação de película
- Altamente permeável ao vapor de água
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Solução de silicato de potássio para a consolidação de suportes minerais e para a regulação da absorção. Ideal como pré-tratamento de suportes para tintas de silicato.

Preparação

Para todos os suportes minerais, tais como betão, alvenaria, compostos de nivelamento, reboco de cimento e cal. Remover camadas de tinta velhas, mal aderentes e rebocos soltos.

Processamento

Aplicar o vidro solúvel de potássio com um pincel ou um pulverizador adequado (no caso de aplicação por pulverização, não inalar o névoa pulverizada). Dependendo da capacidade de absorção do suporte, o vidro solúvel de potássio pode ser diluído em água numa proporção de até 1:3 (aplicar imediatamente a solução diluída). Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:

aprox. 6 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Consumo

Dependendo do substrato → de 100 - 200 ml/m² Determinar a quantidade exacta utilizada aplicando uma camada de teste no objeto.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:

Mínimo de +5 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte.

Antes da aplicação, consulte as informações de segurança na ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir com película as superfícies que não vão ser tratadas. Evitar salpicos em vidro, alumínio, cerâmica, mármore e materiais semelhantes. Remover imediatamente com água quaisquer salpicos acidentais. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evite comer, beber e fumar durante a utilização. Não deixe que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.

O Kali-Wasserglas da baufan não pode ser utilizado como acabamento final em superfícies visíveis.

Código do produto: M-SK02

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 0,1 g/l.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.