



O primário estabilizado para vidro de água à base de silicato de potássio garante uma consolidação duradoura de substratos minerais e regula a absorção de forma fiável. Cria condições óptimas para os revestimentos subsequentes e é também ideal para a diluição profissional de tintas de silicato - para uma adesão máxima e resultados duradouros.

- Primário estabilizado para vidro de água à base de silicato de potássio
- Primário para substratos minerais
- Diluente para tintas de silicato
- Altamente permeável ao vapor de água
- possui propriedades naturais contra o bolor
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Para a fixação de substratos minerais altamente e diferentemente absorventes e para a diluição de tintas de silicato.

Preparação

Adequado para substratos como superfícies de paredes e tectos de betão, reboco de cimento e cimento-cal, alvenaria, substratos de gesso, placas de fibrocimento. Também para revestimentos adesivos a frio de cal, minerais e silicatos. O suporte deve estar seco, limpo, sólido, absorvente e isento de poeiras e gorduras. Os suportes que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente, bem como as camadas sinterizadas, devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, aplicar uma camada de teste. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um produto de enchimento baufan adequado. Cobrir previamente as superfícies que não se destinam a ser pintadas, especialmente as superfícies de vidro, alumínio e cerâmica. Lavar imediatamente os salpicos com água.

Processamento

Agitar ou mexer bem antes de utilizar e aplicar com um pincel, trincha, trincha plana ou equipamento de pulverização adequado. O primário pode ser aplicado sem diluição ou diluído até 1:2 com água. Aplicar o primário em substratos muito absorventes, duas vezes, molhado sobre molhado, e aplicar com rolo. Não misturar com primários e tintas à base de outros materiais. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 6 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 100 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. GISCODE para materiais de revestimento:

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

BSW40 Valor limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Teor de COV deste produto máx.: 1 g/l

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.