

FIX2000 revestimento de barreira de óleo para betão e pintura de pavimentos

Ficha de informação técnica



5l / Item no.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Item no.013202000 / EAN 4002175123818 (castanho avermelhado)

Revestimento protetor resistente a óleos de aquecimento com certificado de ensaio da autoridade de construção para salas de armazenamento de óleo de aquecimento e poços interiores feitos de betão e cimento. Também é ideal como revestimento duradouro para superfícies de betão e pavimentos de betonilha em salas de caldeiras e caves. É branco opaco e isola as manchas de água, fuligem e nicotina. A superfície é lisa e pode ser pintada em apenas 2 horas. Não é adequado como revestimento de pavimentos para parques de estacionamento e para superfícies com exposição permanente à humidade.

- qualidade testada - número de teste P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- altamente elástico
- à base de resina sintética
- diluível em água
- disponível em 2 cores: cinzento e vermelho-castanho

Domínio de aplicação

Revestimento especial resistente a óleos de aquecimento para betão, betonilha, depósitos de óleo de aquecimento e pingadeiras interiores. Altamente elástico, à base de resina sintética.

Preparação

O suporte deve estar seco, estável e isento de agentes de separação (poeiras, óleos de cofragem, etc.). Remover a tinta velha e o reboco solto. Reparar as fissuras e os buracos com massa de enchimento exterior baufan.

Processamento

Agitar bem antes da aplicação. O material pode ser pintado, laminado e pulverizado. Instruções legais de processamento para o revestimento de recipientes de gotejamento de óleo: 1. Para a camada de primário, aplicar o revestimento de barreira de óleo Fix 2000, cor cinzenta, diluído com água numa proporção de 2:1 partes por volume. 2. Após um período de secagem de 12 horas, aplicar uma demão não diluída de fix 2000 oil barrier coating, cor vermelho-castanho, como demão intermédia. 3. Após um período de secagem de mais 12 horas, aplicar a demão final de cinzento, também não diluída. Para que a estrutura do revestimento seja claramente visível, as três demãos devem ser aplicadas nas paredes a uma distância de aproximadamente 1 cm uma da outra. São necessários 550 ml/m² em cinzento (150 ml/m² para o primário diluído e 400 ml/m² para a camada de acabamento) e 400 ml/m² em castanho-avermelhado para toda a estrutura de revestimento, ou seja, um total de 950 ml/m². Revestimento de pavimentos: Aplicar o revestimento de barreira de óleo Fix 2000 diluído com água numa proporção de 2:1 por volume no substrato não tratado como primário. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. A humidade relativa não deve exceder 70%.

Consumo

para revestimento de barreira ao óleo ► de 300 - 400 ml/m² para revestimento de pavimentos ► de 150 - 200 ml/m² (para uma única demão)

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de aplicação: +8 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. atenção! Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 durante a pulverização.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.