

Impregnação de fachadas Silifirn L

Ficha de informação técnica

1l / Item no.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Item no.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Item no.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Item no.014804000 / EAN 4007954148044



Impregnação de fachada de siloxano à base de solvente para substratos minerais. Proporciona uma proteção fiável contra a chuva, a humidade e a sujidade, graças ao seu efeito hidrofóbico de ação profunda. Respirável, incolor e transparente - ideal para rebocos, betão, tijolo, clínquer e revestimentos minerais.

- Evita a absorção de humidade e água
- incolor, transparente
- Baixo odor porque não contém aromáticos
- Altamente permeável ao vapor de água, respirável
- Evita a geada e os danos estruturais
- repelente de sujidade
- pintável
- resistente a álcalis

Domínio de aplicação

SILIFIRN L impregna os suportes minerais para os tornar repelentes à água, protege contra a humidade, os danos causados pelo gelo e a sujidade e reduz os custos de aquecimento.

Preparação

O suporte deve ser estável e isento de agentes de separação (gorduras, óleos de bolor, etc.). As medidas de limpeza, como a remoção de depósitos verdes (musgo, líquenes, etc.), devem ser efectuadas cuidadosamente antes da impregnação. Uma vez efectuadas as medidas de limpeza, as superfícies devem estar completamente secas antes de se proceder ao passo seguinte.

Processamento

Aplicar SILIFIRN L de cima para baixo, duas vezes, húmido sobre húmido, com um pincel ou trincha. Se o substrato for muito absorvente, aplicar mais uma demão depois de ter secado completamente. A quantidade de aplicação deve ser ajustada à capacidade de absorção do substrato - se necessário, criar uma área de teste.

Consumo

400 - 600 ml/m² quando aplicado duas vezes - dependendo do substrato. Determinar a quantidade exacta de consumo através de uma aplicação experimental no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não é adequado para superfícies que contenham gesso. Os defeitos de construção, tais como fissuras na alvenaria, juntas em falta, etc., devem ser fechados/reparados antes do tratamento. Não efetuar o trabalho sob a luz direta do sol. As superfícies que não devem ser tratadas devem ser previamente protegidas através de medidas adequadas. Usar sempre equipamento de proteção individual (óculos de proteção, luvas e proteção respiratória) durante a aplicação. Geralmente é possível o aprofundamento da cor, por isso, criar uma área de teste num local discreto. Não aplicar abaixo de +5 °C de temperatura ambiente e do objeto. Limpar os utensílios imediatamente após a utilização com PUFAS ou com o produto de limpeza decotric Brush Cleaner. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 01 11. Não permitir a entrada no sistema de esgotos, em massas de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.