



Impregnação de fachada de siloxano sem solventes para substratos minerais. Hidrofobiza a superfície, protege de forma fiável contra a humidade e a chuva torrencial e, ao mesmo tempo, mantém a respirabilidade da fachada. Incolor, profundamente eficaz e ideal para uma proteção contra as intempéries a longo prazo.

- Evita a absorção de humidade e água
- sem solventes
- À base de água
- incolor, transparente
- Altamente permeável ao vapor de água, respirável
- repelente de sujidade
- Evita a geada e os danos estruturais
- pintável

Domínio de aplicação

SILIFIRN W impregna os substratos minerais para os tornar repelentes à água, protege contra a humidade, os danos causados pelo gelo e a sujidade - em interiores e exteriores.

Preparação

O suporte deve ser estável e isento de agentes de separação (gordura, óleo de bolor, etc.). As medidas de limpeza, como a remoção de depósitos verdes (musgo, líquenes, etc.), devem ser efectuadas cuidadosamente antes da impregnação. Uma vez efectuadas as medidas de limpeza, as superfícies devem estar completamente secas antes de se proceder à etapa de trabalho seguinte.

Processamento

Aplicar SILIFIRN W de cima para baixo, duas vezes, húmido sobre húmido, com um pincel ou trincha.

Consumo

300 - 400 ml/m² quando aplicado duas vezes - dependendo do substrato. Determinar a quantidade exacta utilizada através de uma aplicação experimental no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Os defeitos estruturais, tais como fissuras na alvenaria, juntas em falta, etc., devem ser fechados/reparados antes do tratamento. Não efetuar os trabalhos sob a luz direta do sol. As superfícies que não devem ser tratadas devem ser previamente protegidas através de medidas adequadas. Durante a aplicação, devem ser usados equipamentos de proteção individual (óculos de proteção, luvas). Geralmente, é possível o aprofundamento da cor, pelo que é necessário criar uma área de teste num local discreto. Não aplicar a temperaturas do objeto ou do ambiente inferiores a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 01 12

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.