

Betonkontakt 710

Ficha de informação técnica

/ Item no.069404208 / EAN 4016215105009



Primário especial à base de água para melhorar a aderência de massas de enchimento e rebocos à base de gesso, cimento e cal em superfícies minerais lisas, não absorventes ou pouco absorventes (em especial betão). Particularmente adequado para betão liso moldado no local ou lajes de betão maciço constituídas por elementos de construção, bem como para superfícies de elementos pré-fabricados de betão alisadas e placas de espuma rígida de poliestireno. A coloração ligeiramente avermelhada do produto permite identificar facilmente a superfície já tratada.

- elevada resistência aos álcalis
- com uma coloração avermelhada
- sem solventes nem plastificantes
- superfície antiderrapante
- para interiores

Domínio de aplicação

Primário de aderência à base de água para superfícies minerais lisas (nomeadamente betão).

Preparação

A superfície de apoio deve ser resistente, seca e isenta de partículas soltas e de agentes separadores (óleo de cofragem, produtos de pós-tratamento, etc.). Deve excluir-se a presença de humidade e a penetração de humidade proveniente da superfície de apoio. Cubra as superfícies que não vão ser tratadas, uma vez que os salpicos são difíceis de remover posteriormente.

Processamento

Agitar o profimur Betonkontakt antes da utilização e aplicar com rolo, escova, pincel ou um pulverizador adequado (bomba de parafuso). Apenas em caso de aplicação mecânica, ajustar eventualmente a consistência para pulverização através da adição de uma pequena quantidade de água. Na aplicação manual, aplicar em cruz, molhado sobre molhado. Os trabalhos subsequentes só devem ser realizados após a secagem completa. Tempo de secagem de, pelo menos, 24 horas – dependendo da temperatura e da humidade do ar. Em caso de baixas temperaturas e elevada humidade do ar, os tempos de secagem serão correspondentemente mais longos. Antes da aplicação do reboco, verificar o grau de secagem através de um teste de esfregamento.

Consumo

aprox. 250 g/m² por demão – dependendo do suporte. Determinar a quantidade exata de aplicação através de um teste na própria superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da sala for inferior a +5 °C. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água. Na aplicação por pulverização, não inalar a névoa pulverizada. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.