

Espátula de alisamento e preenchimento 860

Ficha de informação técnica

/ Item no.003201208 / EAN 4016215105078

/ Item no.003207208 / EAN 4016215105108



Massa de gesso para alisar toda a superfície, preencher fissuras, juntas e buracos, bem como para aplicar em placas de gesso-cartão e outras placas de construção a seco. Ao aplicar a massa em placas de construção a seco, devem ser utilizadas, por regra, fitas de cobertura de juntas. Esta massa de gesso, de textura maleável, é fácil de aplicar e alisar e endurece mesmo em camadas mais espessas, sem afundar nem rachar. Não é adequada para utilização em áreas sujeitas a salpicos diretos de água, como, por exemplo, casas de banho, chuveiros, piscinas, banhos de água salgada, cozinhas industriais de grande dimensão e similares, nem para aplicação em vidro, plástico, madeira, metal e suportes de tinta à base de dispersão.

- para alisar toda a superfície de tetos e paredes
- para preencher fendas e buracos, colocar buchas e modelar
- para o rejuntamento de placas de gesso-cartão e outras placas de construção em seco
- com metilcelulose para uma fixação segura
- para classes de acabamento Q1 - Q4 na construção em gesso (de acordo com a ficha técnica n.º 2 do Grupo Industrial de Placas de Gesso da Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso para Construção e.V.)
- 60 minutos de tempo de aplicação
- para interiores
- Em conformidade com a norma CE, de acordo com as normas DIN EN 13963-3B e DIN EN 13279-1 (massa de enchimento para superfícies de gesso C7/20/2)

Domínio de aplicação

Massa de gesso reforçada com celulose para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (tais como reboco de gesso, cal e cimento, pedra, betão, betão celular, alvenaria e similares), bem como em placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas de construção a seco semelhantes. O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (pó, óleo de cofragem, etc.). Os suportes fortemente absorventes, arenosos ou que libertam giz devem ser pré-tratados com o primário de penetração profimur LF. As superfícies lixadas e as arestas de corte das placas de gesso cartonado também devem ser preparadas com primário, para fixar o pó e reduzir a absorção.

Processamento

Preparação:

Adicione 2 partes de massa de alisamento e enchimento profimur a 1 parte de água fria e limpa (por exemplo, 1 kg de pó em 650 ml de água) e misture. Após 3 minutos, agite novamente a massa de enchimento por alguns instantes.

Aplicação:

Aplique a massa de enchimento preparada no prazo de 60 minutos com uma espátula ou uma talocha e alise até ficar nivelada com a superfície. Dependendo da espessura da camada aplicada, das condições ambientais e da humidade da obra, o tempo de secagem é de cerca de 24 horas – em condições desfavoráveis, o tempo de secagem pode prolongar-se em conformidade.

Dica prática para o lixamento:

Após a secagem completa (aprox. 24 horas — dependendo das condições ambientais e da humidade da obra), as superfícies

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

niveladas podem ser facilmente lixadas. Para obter resultados de lixagem ótimos, recomenda-se a utilização de uma lixadeira de disco (granulometria do abrasivo 120 – 150) a velocidades baixas a médias e com pouca pressão.

Trabalhos subsequentes:

Para evitar uma secagem irregular das demãos seguintes em casos de retificações pontuais, as áreas reparadas ou mesmo toda a superfície devem ser preparadas com o primário de penetração profimur LF.

Consumo

aprox. 1 kg de pó por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm.

Armazenamento

Manter fora do alcance das crianças, num local fresco e seco. Guardar as embalagens abertas bem fechadas.

Notas

Não aplicar quando a temperatura da superfície e ambiente for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregar embalagens totalmente vazias para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 17 08 02. Não permitir que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.