

Espátula Fill+Finish 960

Ficha de informação técnica

/ Item no.032404208 / EAN 4016215105283

/ Item no.032407208 / EAN 4016215105290



Ideal para alisar toda a superfície, para colmatar juntas em tetos de filigrana e pré-fabricados, para preencher fissuras e buracos, bem como para rejuntar placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e outras placas semelhantes de construção a seco. A massa de enchimento profimur Fill+Finish destaca-se pelas suas excelentes propriedades de aplicação e pela sua excelente capacidade de lixagem. A massa de enchimento permite a difusão do vapor de água e constitui um suporte ideal para todos os trabalhos de empapelamento e pintura. Não é adequada para utilização em áreas sujeitas a salpicos diretos de água, como, por exemplo, casas de banho, chuveiros, piscinas, banhos de água salgada, cozinhas industriais de grande dimensão e similares, nem para aplicações sobre vidro, plástico, madeira, metal e suportes de tinta à base de dispersão.

- à base de gesso
- excelente capacidade de esmerilagem
- aplicação mais fácil e sem marcas
- elevada estabilidade
- reforçado com fibras
- para classes de acabamento Q1 - Q4 na construção em gesso (de acordo com a ficha técnica n.º 2 do Grupo Industrial de Placas de Gesso da Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso para Construção e. V.)
- para interiores
- 60 minutos de tempo de aplicação
- Em conformidade com a norma CE, de acordo com as normas DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (massa de enchimento para superfícies de gesso C7/20/2)

Domínio de aplicação

Massa de gesso branca, reforçada com resina sintética, com excelentes propriedades de aderência para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (tais como reboco, pedra, betão, betão celular, alvenaria, etc.), bem como em placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco. O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (pó, óleo de descofragem e similares). Os betões muito lisos, bem como os suportes altamente absorventes, arenosos e que libertam gesso, devem ser pré-tratados com o Profimur Tiefengrund LF. As superfícies lixadas e as arestas de corte das placas de gesso cartonado também devem ser preparadas com primário, para fixar o pó e reduzir a absorção. Os suportes não absorventes, lisos ou densos devem ser pré-tratados com um primário à base de quartzo (por exemplo, profimur Betonkontakt 710).

Processamento

Preparação:

Adicione 2 partes de massa de enchimento profimur Fill+Finish a 1 parte de água fria e limpa (por exemplo, 1 kg de pó em 600 ml de água) e misture. Após 3 minutos, volte a mexer brevemente a massa de enchimento.

Aplicação:

A massa de enchimento preparada deve ser aplicada no prazo de 60 minutos. Se necessário, pode ser aplicada uma segunda camada «molhado sobre molhado» (imediatamente após o endurecimento da primeira camada), sem que se verifiquem ondulações ou formação de rugas. Dependendo da espessura da aplicação, das condições ambientais e da

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

humidade da obra, o tempo de secagem é de cerca de 24 horas — em condições desfavoráveis, o tempo de secagem pode prolongar-se em conformidade.

Dica prática para o lixamento:

As superfícies niveladas são mais fáceis de lixar num prazo de 4 dias após a aplicação. Para obter resultados de lixagem ótimos, recomenda-se a utilização de uma lixadeira de disco (grão 150 – 180) a velocidades baixas a médias e com pouca pressão.

Trabalhos subsequentes:

Para evitar uma secagem irregular das camadas de pintura subsequentes em casos de retocagem pontual, as áreas retocadas ou mesmo toda a superfície devem ser preparadas com o primário profimur Tiefengrund LF.

Consumo

aprox. 1 kg de pó por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm.

Armazenamento

Manter fora do alcance das crianças, num local fresco e seco. Manter as embalagens abertas bem fechadas.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregar embalagens totalmente vazias para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 17 08 02. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.