Massa de cal 904

Ficha de informação técnica

/ N.º do artigo 026503208 / EAN 4016215105221



Massa de cal pronta a usar para suportes minerais em ambientes interiores. A massa de cal profimur destaca-se pela sua elevada capacidade de difusão de vapor de água e tem um efeito regulador da humidade e equilibrador do clima interior. Após a secagem completa, as superfícies rebocadas podem ser lixadas com grande facilidade.

- pronto a utilizar
- para substratos minerais
- Muito boas propriedades de lixagem
- sem conservantes, solventes nem plastificantes
- muito respirável
- para interiores

Domínio de aplicação

Massa de enchimento branca, pronta a usar, de base mineral, para paredes e tetos em espaços interiores.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (betão, betão celular, placas de silicato de cálcio, rebocos de cal e cimento, alvenaria, etc.). Não é adequado para suportes de gesso (rebocos de gesso, massas de enchimento de gesso, placas de gesso cartonado), pavimentos, suportes de dispersão, vidro, metal, plástico e madeira. O suporte deve estar seco, sólido e isento de pó e gordura. Os suportes altamente absorventes, que soltam areia ou que apresentam efeito de giz, bem como as superfícies lixadas, devem ser pré-tratados com um fixador de silicato.

Processamento

Agite bem a massa de cal profimur antes de utilizar (se possível, com uma máquina, podendo adicionar-se até 3 % de água) e aplique com uma espátula ou uma talocha, alisando até ficar nivelada com a superfície. Em aplicação em toda a superfície, a espessura máxima da camada é de 4 mm. Após a secagem completa, a massa de cal profimur pode ser facilmente lixada, se necessário (a partir de grão 150).

Aplicação por pulverização:
Só devem ser utilizados pulverizadores airless homologados pelo fabricante do equipamento para a aplicação de massas de enchimento pulverizáveis. Pressão estática: 130 bar; tamanho do bico: 551; comprimento da mangueira: máx. 15 m.

A massa de enchimento endurece por secagem – o tempo de secagem depende da espessura da camada aplicada, das características do suporte e das condições ambientais. As demãos de pintura e as colagens subsequentes só devem ser realizadas após a secagem completa da superfície enchedida.

Consumo

aprox. 1,7 kg por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm. Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da divisão for inferior a +5 °C ou superior a +35 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 04 10. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.