

Massa de enchimento superaderente 945

Ficha de informação técnica

/ Item no.003904208 / EAN 4016215105016

/ Item no.003908208 / EAN 4016215105030



Ideal para alisar toda a superfície, para colmatar juntas em tetos de filigrana e pré-fabricados, para preencher fissuras e buracos, bem como para rejuntar placas de gesso cartonado, placas de fibra de gesso, placas de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco. As placas de construção a seco montadas sem tensão podem ser rebocadas sem a necessidade de faixas de reforço. Devem ser respeitadas as instruções de aplicação dos fabricantes das placas. A massa de reboco profimur Super-Haftspachtel possui uma excelente aderência ao suporte, poder de preenchimento e estabilidade. É permeável à difusão de vapor de água e constitui um suporte ideal para trabalhos subsequentes de colagem de papel de parede e pintura. Graças à sua consistência maleável, a massa de enchimento de alta aderência profimur é excelente para a criação de superfícies lisas ou texturizadas. Não é adequada para utilização em áreas expostas a salpicos diretos de água, como, por exemplo, casas de banho, chuveiros, piscinas, banhos de água salgada, cozinhas industriais de grande dimensão e similares, nem para aplicações em vidro, plástico, madeira, metal e suportes de tinta à base de dispersão.

- Espátula para pintura e gesso cartonado
- ideal para alisar toda a superfície e para rejuntar placas de gesso cartonado e placas de gesso-fibra montadas sem tensão, mesmo sem fitas de reforço
- para todos os sistemas de placas de gesso-cartão, em conformidade com a norma EN 13963
- reforçado com resina sintética e fibras
- extensível até zero para superfícies sem saliências
- para classes de acabamento Q1 - Q4 na construção em gesso (de acordo com a ficha técnica n.º 2 do Grupo Industrial de Placas de Gesso da Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso para Construção e.V.)
- para interiores
- 45 minutos de tempo de aplicação
- Em conformidade com a norma CE, de acordo com as normas DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (massa de enchimento para superfícies de gesso C7/20/2)

Domínio de aplicação

Massa de gesso reforçada com resina sintética, com excelentes propriedades de aderência para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (tais como reboco de gesso, cal e cimento, pedra, betão, betão celular, alvenaria e similares), bem como em placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco. O suporte deve estar seco, ser resistente e isento de agentes separadores (pó, óleo de descofragem e similares). Os betões muito lisos, bem como os suportes altamente absorventes, arenosos e que libertam giz, devem ser pré-tratados com o Profimur Tiefengrund LF. As superfícies lixadas e as arestas de corte das placas de gesso-cartão também devem ser preparadas com primário, para fixar o pó e reduzir a absorção.

Processamento

Preparação:

Adicione 2 partes de massa de enchimento profimur Super-Haftspachtel a 1 parte de água fria e limpa (por exemplo, 1 kg de pó em 600 ml de água) e misture. Após 3 minutos, mexa novamente a massa de enchimento durante alguns instantes.

Aplicação:

Aplique a massa preparada no prazo de 45 minutos com uma espátula ou uma talocha e alise-a até ficar nivelada com a

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

superfície. A massa de enchimento profimur Super-Haftspachtel também pode ser aplicada em camadas mais espessas numa única operação e endurece uniformemente, sem afundar nem formar fissuras. Dependendo da espessura de aplicação, das condições ambientais e da humidade da obra, o tempo de secagem é de cerca de 24 horas – em condições desfavoráveis, o tempo de secagem pode prolongar-se em conformidade.

Dica prática para o lixamento:

As superfícies rebocadas são mais fáceis de lixar num prazo de 4 dias após a aplicação. Para obter resultados de lixagem ótimos, recomenda-se a utilização de uma lixadeira de disco (grão do abrasivo 120) a velocidades baixas a médias e com pouca pressão.

Trabalhos subsequentes:

Para evitar uma secagem irregular das camadas de pintura subsequentes em casos de retoques pontuais, as áreas retocadas ou mesmo toda a superfície devem ser preparadas com o primário profimur Tiefengrund LF.

Consumo

aprox. 1 kg de pó por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm.

Armazenamento

Manter fora do alcance das crianças, num local fresco e seco. Guardar as embalagens abertas bem fechadas.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregar embalagens totalmente vazias para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 17 08 02. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.