Roll-on 903

Ficha de informação técnica

/ N.º do artigo 032905208 / EAN 4016215105054



- fácil de alisar e esticável até ao zero
- sem solventes nem plastificantes
- para acabamentos de superfície Q3-Q4 na construção em gesso (de acordo com a ficha técnica n.º 2 do Grupo Industrial de Placas de Gesso da Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso para Construção, e. V.)
- para interiores
- Em conformidade com a norma CE, de acordo com a norma DIN EN 13963-2A

Domínio de aplicação

Massa de enchimento leve à base de resina sintética, pronta a usar e sem solventes, para retocar e alisar superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores.

Preparação

Aplicável em suportes de dispersão não absorventes, em superfícies minerais (como rebocos de gesso, cal e cimento, pedra, betão, betão celular, alvenaria e similares), bem como em placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e outras placas de construção em seco. O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (pó, gordura e similares). Os suportes altamente absorventes, arenosos e que libertam giz devem ser preparados com o primário de penetração profimur LF. Preencha previamente os buracos mais profundos e as falhas com uma massa de enchimento de gesso profimur. Ao aplicar massa em placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco, efetue a aplicação da massa de base com a massa de enchimento de alta aderência «profimur Super-Haftspachtel 945» ou a massa de enchimento «profimur Fill+Finish Spachtel 960».

Processamento

Aplicar a massa de enchimento com um rolo de pintura (pêlo médio), um pulverizador adequado ou uma espátula e alisar. Espessura máxima de aplicação: 3 mm.

Aplicação por pulverização:
Só devem ser utilizados pulverizadores airless que tenham sido aprovados pelo fabricante do equipamento para a aplicação de massas de enchimento pulverizáveis (por exemplo, a partir do modelo Graco Mark V, Wagner PS 3.39 ou equivalentes). Pressão estática: 215 bar; pressão de trabalho: 160 – 180 bar; tamanho do bico: 029 – 041; comprimento da mangueira: máx. 15 m.

A massa de enchimento endurece por secagem – o tempo de secagem depende da espessura da aplicação, das características do suporte e das condições ambientais. As demãos subsequentes e as colagens só devem ser realizadas após a secagem completa da superfície enchedida.

Consumo

aprox. 1,4 kg por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm. Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Não aplicar se a temperatura do produto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.profimur.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos não endurecidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos EWC 08 04 10. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.