

## Adeziv de contact

### Fișă cu informații tehnice

2,5kg / Articolul nr.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Articolul nr.007301001 / EAN 4007955073017



Adeziv de contact fără solvenți pentru lipirea sigură a plutei în zonele de pardoseală, precum și a Styrofoam®, plinte din lemn, covoare și materiale similare. De asemenea, aderă fiabil la substraturile neabsorbante și permite aplicarea curată și durabilă în interior.

- Ideal pentru așezarea covorului pe trepte
- Emisii foarte reduse în conformitate cu EC 1 plus
- imediat accesibile
- Potrivite pentru roțițe pentru scaune conform DIN EN 12529
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- Styropor® - marcă înregistrată a BASF SE

### Domeniu de aplicare

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

### Pregătire

Sunt adecvate substraturile minerale, plăci aglomerate V100, plăci OSB, lemn, parchet, laminat, linoleum, metal și substraturi similare. Suportul trebuie să fie uscat, sănătos, curat și uniform. Îndepărtați ceara, grăsimea, murdăria, praful și alți contaminanți. Amorsați substraturile foarte absorbante, de șlefuit și de cretă - de ex. cu Tiefengrund LF sau Putz- und Haftgrund. Nivelati suprafețele rugoase și inegale ale pardoselilor cu compus de nivelare. Acoperirile care urmează să fie lipite trebuie să fie condiționate, relaxate și nivelate.

### Procesare

Aplicați adezivul de contact pe ambele fețe ale substratului și ale materialului care urmează să fie lipit, folosind o rolă sau o pensulă cu peri scurți, pentru a crea un film închis. Lăsați adezivul de contact să clipească până când se usucă transparent (aproximativ 30 - 90 de minute, în funcție de înveliș și substrat). Așezați apoi acoperirea în poziția corectă și apăsați ferm, mai întâi în zona cusăturii și apoi pe întreaga suprafață. Este esențial ca pardoseala să fie așezată cu precizie, deoarece nu mai este posibil să o corectați odată ce cele două straturi de adeziv au intrat în contact. Lucrați pe suprafețe mari în secțiuni, deoarece pardoseala poate fi așezată timp de maximum 2 ore după ce adezivul s-a uscat transparent. Pardoselile lipite pot fi călcate imediat și sunt complet portante după o zi. Tratarea suprafeței după cel puțin 24 de ore.

### Consum

Aprox. 250 g/m<sup>2</sup> pentru aplicare față-verso

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### Note

Nu este adecvat pentru lipirea PVC-ului. Trebuie respectate instrucțiunile de instalare ale producătorului de pardoseli. Nu utilizați sub +15 °C temperatura obiectului și a camerei sau peste n75 % umiditate. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu apă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau de șantier. Eliminați reziduurile nepolimerizate în conformitate cu codul de deșeuri CEE nr. 08 04 10.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.