

Impregnare fațadă Silifirn L

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Articolul nr.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Articolul nr.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Articolul nr.014804000 / EAN 4007954148044



Impregnare siloxanică pe bază de solvenți pentru fațade, pentru substraturi minerale. Oferă protecție fiabilă împotriva ploii torențiale, umidității și murdăriei datorită efectului său hidrofob cu acțiune profundă. Respirabil, incolor și transparent - ideal pentru tencuieli, beton, cărămidă, clincher și acoperiri minerale.

- Previne umiditatea și absorbția apei
- incolor, transparent
- Miros redus deoarece nu conține aromatice
- Foarte permeabil la vaporii de apă, respirabil
- Previne înghețul și deteriorările structurale
- respingător de murdărie
- vopsibil
- rezistent la alcalii

Domeniu de aplicare

SILIFIRN L impregnează substraturile minerale pentru a le face hidrofobe, protejează împotriva umezelii, înghețului și murdăriei și reduce costurile de încălzire.

Pregătire

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de agenți de separare (grăsimi, ulei de mușchi etc.). Măsurile de curățare, cum ar fi îndepărtarea depunerilor verzi (mușchi, licheni etc.), trebuie să fie efectuate cu atenție înainte de impregnare. După ce au fost efectuate măsurile de curățare, suprafețele trebuie să fie complet uscate înainte de următoarea etapă de lucru.

Procesare

Aplicați SILIFIRN L de sus în jos de două ori, umed pe umed, folosind o pensulă sau o pensulă. Dacă substratul este foarte absorbant, aplicați un strat suplimentar după ce s-a uscat complet. Cantitatea de aplicare trebuie ajustată în funcție de capacitatea de absorbție a substratului - dacă este necesar, creați o zonă de testare.

Consum

400 - 600 ml/m² când se aplică de două ori - în funcție de substrat. Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Nu este adecvat pentru suprafețele care conțin tencuială. Defectele de construcție, cum ar fi fisuri în zidărie, rosturi lipsă etc. trebuie închise/reparate înainte de tratament. Nu executați lucrările în lumina directă a soarelui. Suprafețele care nu urmează să fie tratate trebuie protejate în prealabil prin luarea măsurilor corespunzătoare. Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (ochelari de protecție, mănuși și protecție respiratorie) în timpul aplicării. Adâncirea culorii este în general posibilă, de aceea creați o zonă de testare într-un loc discret. Nu aplicați sub +5 °C obiect și temperatura ambiantă. Curățați uneltele imediat după utilizare cu PUFAS sau decotric Brush Cleaner. Țineți departe de îndemâna copiilor. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 01 11. Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare, în corpurile de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.