



Vopsea albă, pe bază de apă, pentru renovări și izolații, cu o excelentă putere de acoperire, pentru interior. Împiedică pătrunderea pe suport a nicotinei, a urmelor de apă, a petelor de funingine și grăsime, a substanțelor colorante din gips-carton și panouri de lemn și a contaminanților similari. Este ideală ca strat de finisaj mat, dar poate fi retușată în mod obișnuit cu tapet, vopsele emulsie și tencuieli.

- Vopsea de renovare fără solvenți cu opacitate ridicată
- Previne pătrunderea petelor de nicotină, funingine, grăsime și apă
- substanțe colorante izolate din plăci de gips-carton, OSB și plăci de construcție din lemn
- 2 în 1 - vopsea izolatoare și strat de acoperire
- Raport de contrast H10 clasa 1, cu un randament de 6 m²/l
- Rezistență la abraziune pe umed clasa R 2 conform DIN EN 13300
- Grad de luciu G4, mat mat
- pulverizabil fără aer
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Vopsea izolantă albă, fără solvenți, pentru interior: acoperă petele de nicotină, funingine, grăsime și apă – ideală pentru renovări rapide în locuințe și hoteluri.

Pregătire

Pentru toate suprafețele minerale (cum ar fi tencuielile pe bază de gips, var și ciment, betonul și zidăria), precum și pentru vopselele pe bază de dispersie, tencuielile din rășină sintetică, plăcile de gips-carton, plăcile OSB și plăcile de lemn pentru construcții. Ideal și pentru suporturi care nu rezistă la solvenți, precum polistirenul și spuma rigidă. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și fără substanțe de separare (de ex. praf). Îndepărtați materialul liber și straturile de vopsea care aderă slab de pe suport. Grunduiți suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretare cu baufan Tiefgrund LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere baufan adecvat.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l nediluat cu rola, peria, pensula sau un pulverizator adecvat, astfel încât să se obțină o suprafață uniformă, fără goluri. Dacă este necesar, aplicați un al doilea strat după ce primul strat s-a uscat complet. La vopsirea suprafețelor mai mari, lucrați „umed pe umed” pentru a evita apariția urmelor de pensulă. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:

aprox. 6 ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile (de ex. temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:

Nuanțarea este posibilă cu concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) până la max. 0,2 %, fără a afecta efectul izolant.

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless

Unghi de pulverizare: 50°

Duză: 0,023 – 0,027

Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²

Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei stratului de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul ambiant și suport

Pentru a nu afecta efectul izolanț, baufan Aqua-Deck nu trebuie diluat și nici amestecat cu alte materiale (cum ar fi vopselele pe bază de dispersie sau vopselele opace).

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Acoperiți suprafețele care nu trebuie vopsite. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită a COV în UE pentru acest produs (cat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:

Aduceți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW20

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.