

Chit pe bază de var 904

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.026503208 / EAN 4016215105221



Tencuială pe bază de var gata de utilizare pentru suporturi minerale din interior. Tencuiala pe bază de var profimur se remarcă prin capacitatea sa ridicată de difuzie a vaporilor de apă și are un efect de reglare și echilibrare a umidității în climatul interior. După uscarea completă, suprafețele tencuite se pot șlefui foarte ușor.

- gata de utilizare
- pentru substraturi minerale
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- fără conservanți, solvenți și plastifianți
- foarte respirabil
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Pastă de glet albă, gata de utilizare, pe bază minerală, pentru suprafețele de pereți și tavane din interior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (beton, beton celular, plăci de silicat de calciu, tencuieli pe bază de var și ciment, zidărie etc.). Nu este adecvat pentru substraturi din gips (tencuieli din gips, pastă de gips, plăci de gips-carton), pardoseli, substraturi pe bază de dispersie, sticlă, metal, plastic și lemn. Substratul trebuie să fie uscat, stabil, fără praf și grăsime. Suprafețele puternic absorbante, care se nisipesc sau se pudrează, precum și suprafețele șlefuite trebuie tratate în prealabil cu un fixativ pe bază de silicat.

Procesare

Amestecați bine tencuiala pe bază de var profimur înainte de utilizare (dacă este posibil, cu ajutorul unui aparat) și aplicați-o cu o spatulă sau o mistrie, netezind-o până la nivelul suprafeței. În cazul aplicării pe întreaga suprafață, grosimea maximă a stratului este de 4 mm. După uscarea completă, tencuiala pe bază de var profimur poate fi ușor șlefuită, dacă este necesar (cu granulație de minim 150).

Aplicare prin pulverizare:

Se pot utiliza numai aparate de pulverizare airless omologate de producătorul echipamentului pentru aplicarea pastelor de glet pulverizabile. Presiune de serviciu: 130 bar; dimensiunea duzei: 551; lungimea furtunului: max. 15 m.

Pastă de glet se întărește prin uscare – timpul de uscare depinde de grosimea stratului aplicat, de starea suportului și de condițiile de mediu. Aplicarea straturilor următoare de vopsea și a materialelor de lipire se va efectua numai după uscarea completă a suprafeței gletuite.

Consum

aprox. 1,7 kg pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm. Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei probe pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Note

Nu aplicați produsul la temperaturi ale obiectului și ale încăperii mai mici de +5 °C sau mai mari de +35 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Aduceți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 04 10. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.