

Pastă de umplere super-aderentă 945

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.003904208 / EAN 4016215105016

/ Articolul nr.003908208 / EAN 4016215105030



Ideal pentru netezirea suprafețelor, pentru astuparea rosturilor din tavanele filigranate și prefabricate, pentru umplerea fisurilor și a găurilor, precum și pentru chituiră plăcilor de gips-carton, a plăcilor din fibră de gips, a plăcilor din fibră de ciment și a altor plăci similare utilizate în construcțiile uscate. Plăcile de gips-carton montate fără tensiune pot fi tencuite fără benzi de armare. Trebuie respectate instrucțiunile de aplicare ale producătorilor de plăci. Chitul de fixare profimur Super are o aderență foarte bună la suport, putere de umplere și stabilitate. Este permeabil la vaporii de apă și formează un suport optim pentru lucrările ulterioare de tapetare și vopsire. Datorită consistenței sale suplă, tencuiala super-adezivă profimur este ideală pentru realizarea suprafețelor netede sau texturate. Nu este adecvat pentru utilizarea în zone expuse direct la stropi de apă, cum ar fi, de exemplu, încăperile umede, dușurile, piscinele, băile cu apă sărată, bucătăriile industriale de mari dimensiuni și altele asemenea, precum și pentru aplicarea pe sticlă, plastic, lemn, metal și substraturi pe bază de dispersie.

- Spatulă pentru zugrăvit și lucrări de gips-carton
- ideal pentru netezirea pe toată suprafața, precum și pentru chituiră plăcilor de gips-carton și a plăcilor din fibră de gips montate fără tensiuni, chiar și fără benzi de armare
- pentru toate sistemele de plăci de gips-carton conform standardului EN 13963
- tratat cu rășină sintetică și armat cu fibre
- extensibil până la zero pentru suprafețe fără margini
- pentru clasele de calitate a suprafețelor Q1 - Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e.V.)
- pentru interior
- 45 de minute timp de aplicare
- Conform cu standardele CE, în conformitate cu DIN EN 13963-4B și DIN EN 13279-1 (pastă de gips pentru finisarea suprafețelor C7/20/2)

Domeniu de aplicare

Pastă de gips armată cu rășină sintetică, cu proprietăți excelente de aderență, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi tencuiala pe bază de gips, var și ciment, piatră, beton, beton celular, zidărie și altele asemenea), precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Betonul foarte neted, precum și suporturile puternic absorbante, cu nisip la suprafață sau care prezintă efect de cretare trebuie tratate în prealabil cu grundul de adâncime profimur LF. De asemenea, suprafețele șlefuite și marginile tăiate ale plăcilor de gips-carton trebuie grunduite pentru a fixa praful și a reduce absorbția.

Procesare

Preparare:

Se adaugă 2 părți de pastă de nivelare profimur Super-Haftspachtel la 1 parte de apă rece și curată (de exemplu, 1 kg de pulbere în 600 ml de apă) și se amestecă. După 3 minute, se amestecă din nou scurt pasta de nivelare.

Aplicare:

Aplicați compoziția preparată în termen de 45 de minute cu o spatulă sau o mistrie de netezire și nivelați-o până la nivelul

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

suprafeței. Masticul profimur Super-Haftspachtel poate fi aplicat și în straturi mai groase într-o singură etapă de lucru și se întărește uniform, fără să se afunde sau să se fisureze. În funcție de grosimea stratului aplicat, de condițiile de mediu și de umiditatea din clădire, timpul de uscare este de aproximativ 24 de ore – în condiții nefavorabile, timpul de uscare se poate prelungi corespunzător.

Sfat practic pentru șlefuire:

Suprafețele tencuite se șlefuiesc cel mai ușor în termen de 4 zile de la aplicare. Pentru rezultate optime la șlefuire, se recomandă utilizarea unei mașini de șlefuit cu disc (granulație 120) la turații mici până la medii și cu o presiune redusă.

Lucrări ulterioare:

Pentru a evita uscarea inegală a straturilor de vopsea aplicate ulterior în cazul retușărilor punctuale, zonele reparate sau chiar întreaga suprafață trebuie amorsate cu grundul de adâncime profimur LF.

Consum

aprox. 1 kg de pulbere pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm.

Depozitare

A se păstra într-un loc ferit de copii, la rece și uscat. A se păstra recipientele deschise bine închise.

Note

Nu aplicați produsul la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță. Puteți obține fișele cu date de siguranță actualizate de pe site-ul nostru www.baufan.de sau de la info@baufan.de.

Trimiteți spre reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 17 08 02. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.