Spatulă de netezire și umplere 860

Fișă cu informații tehnice

/ Cod articol 003201208 / EAN 4016215105078
/ Cod articol 003207208 / EAN 4016215105108



Pastă de gips pentru netezirea suprafețelor, umplerea fisurilor, rosturilor și găurilor, precum și pentru tencuirea plăcilor de gips-carton și a altor plăci pentru construcții uscate. La tencuirea plăcilor pentru construcții uscate, trebuie utilizate întotdeauna benzi de acoperire a rosturilor. Pastă de gletare maleabilă, ușor de aplicat și de netezit, care se întărește chiar și în straturi mai groase, fără a se afunda sau a se fisura. Nu este adecvată pentru utilizarea în zone expuse direct la stropi de apă, cum ar fi, de exemplu, încăperile umede, dușurile, piscinele, băile cu apă sărată, bucătăriile industriale de mari dimensiuni și altele asemenea, precum și pentru aplicarea pe sticlă, plastic, lemn, metal și suprafețe pe bază de dispersie.

- pentru netezirea pe toată suprafața a tavanelor și pereților
- pentru umplerea fisurilor și găurilor, fixarea diblurilor și modelare
- pentru chituirea plăcilor de gips-carton și a altor plăci pentru construcții uscate
- cu metilceluloză pentru o fixare sigură
- pentru clasele de calitate a suprafețelor Q1 – Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e.V.)
- 60 de minute timp de aplicare
- pentru interior
- Conform cu standardele CE, în conformitate cu DIN EN 13963-3B și DIN EN 13279-1 (pastă de gips pentru suprafețe C7/20/2)

Domeniu de aplicare

Pastă de gips armată cu celuloză pentru suprafețele pereților și tavanelor din interior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi tencuiala pe bază de gips, var și ciment, piatră, beton, beton celular, zidărie etc.), precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretare trebuie tratate în prealabil cu grundul de adâncime profimur LF. De asemenea, suprafețele șlefuite și marginile tăiate ale plăcilor de gips-carton trebuie grunduite pentru a lega praful și a reduce absorbția.

Procesare

Preparare:
Se toarnă 2 părți de pastă de netezire și umplere profimur într-o parte de apă rece și curată (de exemplu, 1 kg de pulbere în 650 ml de apă) și se amestecă. După 3 minute, amestecați din nou scurt compoziția.

Aplicare:
Aplicați compoziția preparată în termen de 60 de minute cu o spatulă sau o mistrie de netezire și nivelați-o până la nivelul suprafeței. În funcție de grosimea stratului aplicat, de condițiile de mediu și de umiditatea de construcție, timpul de uscare este de aprox. 24 de ore – în condiții nefavorabile, timpul de uscare se poate prelungi corespunzător.

Sfat practic pentru șlefuire:
După uscarea completă (aproximativ 24 de ore – în funcție de condițiile de mediu și de umiditatea din clădire), suprafețele tencuite pot fi ușor șlefuite. Pentru rezultate optime la șlefuire, se recomandă utilizarea unei mașini de șlefuit cu disc (granulație 120 – 150) la turații mici până la medii și cu o presiune redusă.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Lucrări ulterioare:
Pentru a evita uscarea inegală a straturilor de vopsea aplicate ulterior în cazul retușurilor punctuale, zonele reparate sau chiar întreaga suprafață trebuie amorsate cu grundul de adâncime profimur LF.

Consum
aprox. 1 kg de pulbere pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm.

Depozitare
A se păstra într-un loc ferit de copii, la rece și uscat. A se păstra recipientele deschise bine închise.

Note
Nu aplicați produsul la temperaturi ale substratului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 17 08 02. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.