

Spatulă Fill+Finish 960

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.032404208 / EAN 4016215105283

/ Articolul nr.032407208 / EAN 4016215105290



Ideal pentru netezirea pe toată suprafața, pentru acoperirea rosturilor din tavanele filigranate și prefabricate, pentru umplerea fisurilor și a găurilor, precum și pentru chituirea plăcilor de gips-carton, a plăcilor din fibră de gips, a plăcilor din fibră de ciment și a altor plăci similare utilizate în construcțiile uscate. Masticul profimur Fill+Finish se remarcă prin proprietățile sale excelente de aplicare și prin capacitatea sa remarcabilă de șlefuire. Masticul permite difuzia vaporilor de apă și formează un suport optim pentru toate lucrările de tapetare și vopsire. Nu este adecvat pentru utilizarea în zone expuse direct la stropi de apă, cum ar fi, de exemplu, încăperile umede, dușurile, piscinele, băile cu apă sărată, bucătăriile industriale de mari dimensiuni și altele asemenea, precum și pentru aplicarea pe sticlă, plastic, lemn, metal și suporturi pe bază de dispersie.

- pe bază de gips
- capacitate excelentă de șlefuire
- aplicare ușoară și fără urme
- stabilitate ridicată
- ranforsat cu fibre
- pentru calitățile de suprafață Q1 – Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e. V.)
- pentru interior
- 60 de minute timp de aplicare
- Conform cu standardele CE, în conformitate cu DIN EN 13963-4B și DIN EN 13279-1 (pastă de gips pentru finisarea suprafețelor C7/20/2)

Domeniu de aplicare

Pastă de gips albă, îmbogățită cu rășină sintetică, cu proprietăți excelente de aderență pentru suprafețele de pereți și tavane din interior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi tencuiala, piatra, betonul, betonul celular, zidăria și altele asemenea), precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Betonul foarte neted, precum și suporturile puternic absorbante, cu nisip la suprafață și care se pulverizează trebuie tratate prealabil cu grundul de adâncime profimur LF. De asemenea, suprafețele șlefuite și marginile tăiate ale plăcilor de gips-carton trebuie grunduite pentru a lega praful și a reduce absorbția. Suporturile neabsorbante, netede sau dense trebuie tratate în prealabil cu un grund pe bază de cuarț (de ex. profimur Betonkontakt 710).

Procesare

Preparare:

Se toarnă 2 părți de pastă de gletare profimur Fill+Finish într-o parte de apă rece și curată (de exemplu, 1 kg de pulbere în 600 ml de apă) și se amestecă. După 3 minute, se amestecă din nou scurt pasta de gletare.

Aplicare:

Aplicați pastă de șpaclu preparată în termen de 60 de minute. Dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat de șpaclu „umed pe umed” (imediat după întărirea primului strat), fără a se forma bulgări sau crăpături. În funcție de grosimea stratului aplicat, de condițiile de mediu și de umiditatea din clădire, timpul de uscare este de aproximativ 24 de ore – în

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

condiții nefavorabile, timpul de uscare se poate prelungi corespunzător.

Sfat practic pentru șlefuire:

Suprafețele tencuite se șlefuiesc cel mai ușor în termen de 4 zile de la aplicare. Pentru rezultate optime la șlefuire, se recomandă utilizarea unei mașini de șlefuit cu disc (granulație 150 – 180) la turații lente până la medii și cu o presiune redusă.

Lucrări ulterioare:

Pentru a evita uscarea inegală a straturilor de vopsea aplicate ulterior în cazul rețușurilor locale, zonele reparate sau chiar întreaga suprafață trebuie amorsate cu grundul profimur Tiefengrund LF.

Consum

aprox. 1 kg de pulbere pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm.

Depozitare

A se păstra într-un loc ferit de copii, la rece și uscat. A se păstra ambalajele deschise bine închise.

Note

A nu se aplica la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 17 08 02. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.