

Vopsea protectoare

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Articolul nr.020326 / EAN 4016215020326

5l / Articolul nr.020357 / EAN 4016215020357

10l / Articolul nr.020401 / EAN 4016215020401



Vopsea de protecție albă, foarte opacă, cu film de protecție integrat pe termen lung, care protejează în mod fiabil împotriva infestării cu ciuperci și mușcări în interior. Ideală pentru bucătării, băi și alte încăperi umede. Vopseaua impresionează prin opacitatea ridicată, suprafața rezistentă la frecare și un finisaj uniform, mat. Este ușor de aplicat pe substraturi minerale, tapet și așchii de lemn și asigură suprafețe de perete permanent curate, igienice și bine întreținute.

- cu conservarea filmului pentru protecția pe termen lung a filmului de vopsea împotriva infestării cu mușcări
- Ideal pentru bucătării, băi și camere umede
- Opacitate ridicată
- rezistent la abraziune
- Raport de contrast clasa 2 cu un randament de 6 m²/l
- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Vopsea albă specială cu putere mare de acoperire și protecție a filmului împotriva mușcăiului. Pentru suprafețe interioare de pereți și tavane, ideală pentru băi și bucătării.

Pregătire

Pentru substraturi precum beton, zidărie, materiale de nivelare, tencuială de ciment, gips și var, gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea emulsie cu aderență fermă, precum și așchii de lemn, țesături de sticlă și alte tapeturi și acoperitoare de perete care pot fi vopsite. Panouri de plafon din polistiren și suprafețe similare. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialul liber, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați cu baufan Deep Primer LF substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat. Suprafețele deja infestate cu mușcări trebuie curățate cu baufan Mould Remover înainte de aplicarea primului strat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Sunt necesare două straturi pentru o protecție optimă a filmului. Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu maximum 10 % apă. După ce primul strat s-a uscat complet, ultimul strat trebuie aplicat nediluat. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Poate fi colorat cu până la 5 % vopsea colorantă și colorantă sau cu maximum 0,2 % concentrat de colorare universal. Note privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar Timp de uscare: aprox. 6 - 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: Nu sub +5 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. atenție! În timpul pulverizării se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosolul sau ceața. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare. Pentru date relevante pentru siguranță, consultați fișa cu date de siguranță. Fișele cu date de siguranță actuale sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la info@baufan.de.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.