Filler pentru găuri de foraj și fisuri ULTRA

Fișă cu informații tehnice

750g / Cod articol 101476 / EAN 4016215101476



Ideal pentru repararea, umplerea și lipirea rapidă a găurilor de foraj, fisurilor și zonelor deteriorate mici. Compusul special de nivelare cu întărire rapidă impresionează prin puterea sa de aderență extrem de ridicată și prin gama versatilă de aplicații pentru interior și exterior. Gata de utilizare după aprox. 30 de minute, aderă fiabil la substraturi minerale, gresie și alte suprafețe neabsorbante și asigură rezultate de reparație de lungă durată, curate și profesionale.

- Masă de nivelare completă pentru reparații, umplere și lipire
- pe bază de ciment alb special
- Aderență extrem de puternică chiar și pe plăci glazurate
- Grosimea stratului 0-10 cm
- Vindecare rapidă după 30 de minute
- pentru interior și exterior
- Cu conținut scăzut de cromat în conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47)

Domeniu de aplicare

Umplutură de ciment cu întărire rapidă pentru găuri de foraj și fisuri interioare/exterioare, aderă la multe substraturi, inclusiv plăci, de asemenea ca compus de reparații și lipire.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, solid, curat și fără praf și grăsimi. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Curățați și degresați temeinic gresia și alte substraturi neabsorbante.

Procesare

Amestecare: Se presară 750 g de pulbere în aproximativ 300 ml de apă curată și rece și se amestecă energic până se formează o masă omogenă. Dacă este necesară o stabilitate mai mare pentru aplicație, cantitatea de apă trebuie redusă la 250 ml. Prelucrare: Prelucrați compusul de nivelare amestecat în 30 de minute. Materialul poate fi utilizat cu o spatulă pentru nivelarea găurilor/chipsurilor de până la 10 cm adâncime într-un singur strat. Straturile ulterioare și lipirea trebuie aplicate numai după ce materialul s-a uscat complet. În funcție de grosimea de aplicare, substrat și temperatura ambiantă, timpul de uscare este de aprox. 24 de ore. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este în mod corespunzător mai lung.

Consum

pe mm grosime de aplicare → aprox. 1,0 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat Respectați fișa cu date de securitate. Nu aplicați sub +5 °C temperatura obiectului și a mediului ambiant. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Păstrați ambalajul bine închis într-un loc răcoros și uscat. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Resturile de material întărit pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu nr. EWC

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

06 02 99. Cod GIS ZP1. Cu conținut scăzut de crom în conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47). Fișele cu date de securitate actuale sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.