

## Umplutură fină

Fișă cu informații tehnice

400g / Articolul nr.101063 / EAN 4016215101063



Compus de nivelare în emulsie gata de utilizare pentru lemn lăcuit și netratat, substraturi minerale (de ex. beton, tencuială și zidărie), precum și straturi de vopsea în emulsie și substraturi interioare similare. Substrat ideal pentru straturile ulterioare de vopsele acrilice sau rășini alchidice. Poate fi netezit foarte ușor și șlefuit excelent după uscare. Nu poate fi utilizat pe materiale plastice și metal.

- Pentru lemn, suprafețe vopsite și substraturi similare
- Substrat optim pentru acoperiri ulterioare cu vopsele acrilice sau rășini sintetice
- fără solvent
- ușor de netezit
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- pentru interior

### Domeniu de aplicare

Filler pentru nivelarea micilor denivelări din zonele interioare. După șlefuire, suport ideal pregătit pentru vopsire.

### Pregătire

Pentru substraturi precum tencuiala, betonul și gips-cartonul. Poate fi utilizat și pe lemn natural, plăci aglomerate, placaj, plăci aglomerate etc. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialul liber, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați cu baufan Deep Primer LF substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă.

### Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare! Aplicați cu o spatulă sau o mistrie sau direct din tub. Fillerul se usucă fără fisuri până la o grosime a stratului de 3 mm. Pentru straturi mai groase, aplicați mai multe straturi după ce stratul anterior s-a uscat. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. După uscare, masticul poate fi ușor șlefuit. Timp de uscare: aprox. 1-2 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, suport moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

### Consum

pe mm grosime strat → aprox. 1,8 kg/m<sup>2</sup>

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

### Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timp ce utilizați materialul de umplutură. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.