Vopsea de fațadă cu rășină siliconică

Fișă cu informații tehnice



5l / Articolul nr.021125 / EAN 4016215021125
10l / Articolul nr.021132 / EAN 4016215021132

Vopsea albă de înaltă calitate pentru fațade, destinată atât lucrărilor de vopsire a clădirilor noi, cât și celor de renovare. Vopseaua pentru fațade pe bază de rășină siliconică permite difuzia vaporilor de apă și se remarcă prin puterea sa de acoperire foarte ridicată și rezistența deosebită la murdărire. Datorită protecției integrate de lungă durată a peliculei, suprafața este protejată în mod fiabil împotriva algelor și a depunerilor verzi. Suprafața cu finisaj mat mineral conferă fațadei un aspect elegant.

- Înveliș de fațadă extra alb, rezistent la frecare
- Cu protecție pe termen lung a filmului împotriva algelor și a depunerilor verzi
- Opacitate foarte mare
- Rezistent la ploaie cu efect de mărgele
- Permeabilitate foarte mare la vaporii de apă
- mat mineral
- pulverizabil fără aer
- 1 litru pentru aprox. 6 m² pentru un singur strat pe un substrat neted

Domeniu de aplicare

Vopsea albă pentru fațade, care asigură o protecție durabilă împotriva intemperiilor. Ideală și pentru utilizarea pe clădiri aflate sub protecția monumentelor istorice, precum și pe tencuieli cu conținut ridicat de var.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, zidăria, pastele de umplutură, tencuiala de ciment etc.), piatră naturală, straturi vechi de vopsea bine aderente și rezistente, pe bază de rășină siliconică, silicat, silicat în suspensie și vopsele mate, absorbante, în suspensie, precum și pe sisteme compozite de izolare termică intacte. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil și absorbant, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins și straturile de vopsea cu aderență slabă. Grunduiți suporturile puternic absorbante, cu nisipare și care se pudrează cu grundul pe bază de rășină siliconică baufan. Lăsați tencuielile de bază noi să se întărească timp de cel puțin 14 zile. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l cu rola, peria, pensula, spatula sau un aparat de pulverizare adecvat. Se recomandă aplicarea a două straturi. Stratul de grund poate fi diluat cu maxim 10 % apă. După uscarea completă a primului strat de vopsea, aplicați stratul de acoperire nediluat. Respectați un timp de uscare de cel puțin 12 ore între aplicări. Vopseaua nu trebuie aplicată în cazul expunerii directe la soare, vânt puternic sau în cazul în care există riscul de ploaie. La vopsirea suprafețelor mari, pentru a evita apariția urmelor de tranziție, se lucrează „umed pe umed”. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 12 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:
Cu max. 3% concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) sau vopsele de nuanță și vopsele de acoperire adecvate pentru exterior.

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Unghi de pulverizare: 50°
Duza: 0,023 – 0,027
Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Consum
Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei straturi de probă pe obiect.

Depozitare
A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note
Temperatura de aplicare:
între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Acoperiți neapărat suprafețele din sticlă, deoarece stropii de vopsea de pe sticlă sunt extrem de greu de îndepărtat.
Acoperiți suprafețele care nu trebuie vopsite.

Înainte de aplicare, respectați datele relevante privind siguranța din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Valoarea limită a COV din UE pentru acest produs (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:
A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină conform codului de deșeuri EWC nr. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.