# Culoarea pivniței

Fișă cu informații tehnice

5L / Articolul nr.116602008 / EAN 4016215103197

Vopsea minerală albă de interior pe bază de silicat, conform standardului DIN 18363, special concepută pentru utilizarea în pivnițe. Vopseaua fără conservanți, pe bază de silicat de potasiu, este potrivită pentru crearea unui climat interior plăcut. Vopseaua pentru subsoluri baufan este aproape inodoră și, având o capacitate de acoperire de clasa 2, oferă o acoperire foarte bună.

- Foarte permeabil
- pentru substraturi minerale
- ideal pentru pereții din pivnițe și garaje

## Domeniu de aplicare

Vopsea albă pe bază de silicat pentru interior, destinată utilizării în pivnițe, conform standardului DIN 18363. Cu miros redus, fără conservanți, cu putere mare de acoperire, asigură un climat interior plăcut și o acoperire excelentă.

## Pregătire

Pentru toate substraturile minerale, cum ar fi tencuiala, betonul sau zidăria, precum și pentru straturile de silicat existente, portante. Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid și lipsit de praf, grăsimi sau particule libere. Suprafețele foarte absorbante, șlefuite sau cretate trebuie amorsate în prealabil cu fixativ pentru silicați baufan. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

## Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Se recomandă unul până la două straturi, în funcție de absorbția și starea substratului. Amorsa poate fi diluată cu max. 10 % fixator de silicat baufan. După ce primul strat de vopsea s-a uscat complet, aplicați stratul de acoperire nediluat. În funcție de capacitatea de absorbție a suportului și de climatul ambiant, timpul de uscare este de aproximativ 5 ore; în condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată), timpul de uscare poate fi mai lung.

## Consum

aprox. 125 ml/m² pe strat. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

## Note

Respectați fișa tehnică. Temperatura de prelucrare pentru material, aerul circulant și substrat nu trebuie să fie mai mică de +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Asigurați o ventilație completă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii și pielea din cauza valorii ridicate a pH-ului. Vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție (fără sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu apă din abundență. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului dacă este necesar. Utilizați filtrul combinat A2/P2 pentru lucrările de pulverizare. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. A se păstra închis ermetic și la loc răcoros, dar ferit de îngheț. Lotul nr. a se vedea amprenta.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.