

Vopsea de interior silicatată

Fișă cu informații tehnice

5l / Articolul nr.021026 / EAN 4016215021026

10l / Articolul nr.021033 / EAN 4016215021033



Vopsele de interior cu putere mare de acoperire, pe bază de silicat, destinate vopsirii inițiale și renovării suprafețelor minerale. Această vopsea, fără conservanți, se remarcă prin finisajul mat elegant și capacitatea ridicată de difuzie a vaporilor de apă.

- Vopsea de interior foarte opacă pe bază de silicați
- pentru substraturi minerale
- Foarte permeabil la vaporii de apă
- Raport de contrast clasa H₁₀-2, cu un randament de 6 m²/l
- Rezistență la abraziune pe umed clasa R 3 conform DIN EN 13300
- Grad de luciu G4, mat mat
- fără conservanți
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire
- pulverizabil fără aer

Domeniu de aplicare

Vopsea albă cu dispersie de silicat conform DIN 18363 pentru suprafețe interioare de pereți și tavane.

Pregătire

Pentru toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, zidăria, pastele de umplutură, tencuielile pe bază de ciment, gips și var), plăcile de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate, geamantana minerală, precum și vopselele bine aderente pe bază de vopsele minerale, silicatic și de dispersie mate. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și straturile de vopsea cu aderență slabă. Amorsați suporturile puternic absorbante, nisipate și care se pudrează cu fixativul silicatic baufan. Remediați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplutură baufan adecvat.

Procesare

Amestecați bine înainte de utilizare și aplicați cu rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau un pulverizator adecvat. Stratul de grund poate fi diluat cu maxim 10 % fixativ silicatic baufan; stratul de acoperire se aplică nediluat după uscarea completă a primului strat de vopsea. La vopsirea suprafețelor mai mari, pentru a evita apariția urmelor de tranziție, se lucrează „umed pe umed”. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:

aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:

Cu max. 3% concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd).

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:

Unghi de pulverizare: 50°

Duza: 0,023 – 0,027

Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 125 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat test pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăperea și suport

A se păstra în loc inaccesibil copiilor. Acoperiți suprafețele care nu trebuie vopsite. Datorită valorii ridicate a pH-ului, evitați contactul cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită UE pentru COV pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:

A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW40

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.