

Acoperire cu var

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.100011 / EAN 4016215100011

5l / Articolul nr.100028 / EAN 4016215100028

10l / Articolul nr.100035 / EAN 4016215100035



Vopsea minerală pe bază de hidrat de var alb. După uscare, formează o suprafață rezistentă la ștergere. Pentru încăperi umede, spălătorii, garaje, pivnițe, crame, grajduri și spații similare. Se poate aplica pe suporturi minerale protejate împotriva ploii torențiale, inclusiv în exterior. Ideal pentru clădiri monument istoric. Se remarcă prin gradul ridicat de alb și o respirabilitate foarte bună.

- vopsea minerală pe bază de hidrat de var alb
- gata de utilizare
- Ideal pentru camere umede, spălătorii, garaje, pivnițe, etc.
- Grad ridicat de alb
- rezistent la pete
- Foarte permeabil la vapori de apă
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți

Domeniu de aplicare

Tencuială minerală pe bază de hidrat de var alb, destinată suprafețelor interioare și exterioare. Rezistentă la ștergere, permeabilă la vapori, ideală pentru încăperile umede și pentru clădirile monument istoric.

Pregătire

Pentru toate suprafețele minerale, precum tencuielile și vopselele pe bază de var și ciment. Suprafața trebuie să fie rezistentă la alcalii, uscată, curată, solidă, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suprafață materialele desprinse, tapetul vechi și vopselele care nu aderă bine. Suprafețele puternic absorbante, care prezintă nisipare sau crețire trebuie pretratate cu fixativul pe bază de silicat baufan. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu rola, peria, pensula, pensula plată sau un aparat de pulverizare adecvat. Pentru stratul de grund, vopseaua poate fi diluată, dacă este necesar, cu apă în proporție de până la 15%; pentru stratul de acoperire, se aplică nediluată. Instrumentele de lucru se curăță imediat după utilizare cu apă curată.

Timp de uscare:

aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:

În interior, se poate nuanța cu max. 4% cu concentrate universale de nuanțare (tipurile LW Oxyd). Pentru vopsirea exterioară, nu se nuanțează.

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:

În prealabil, vopseaua de var trebuie cernută fără presiune (dimensiunea ochiurilor de sită 0,5 mm).

Filtru de mașină: 30 mesh

Unghi de pulverizare: 40°-50°

Duza: 0,025 – 0,027

Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²

Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei stratului de probă pe obiect.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăperea și suport.

Înainte de aplicare, respectați indicațiile de siguranță din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite (sticlă, lemn etc.) și protejați-le împotriva stropirii. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. La lucrările de pulverizare, utilizați o mască cu filtru combinat A2/P2. Se va evita consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul utilizării vopselei. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

În exterior, durabilitatea stratului de vopsea depinde în mare măsură de factorii meteorologici. Vopseaua pe bază de var poate fi îmbunătățită cu rășină sintetică prin adăugarea liantului latex baufan. Astfel se îmbunătățesc rezistența la frecare și stabilitatea la intemperii. A nu se amesteca cu alte vopsele.

Vopseaua pe bază de var „baufan” poate fi revopsită fără probleme cu același material. Înainte de aplicarea altor tipuri de acoperiri, vopseaua pe bază de var trebuie, în principiu, spălată sau îndepărtată cu peria.

Eliminare:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC nr. 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW60

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.