# Vopsea pe bază de argilă

Fișă cu informații tehnice

5l / Cod articol 066602008 / EAN 4016215108048
10l / Cod articol 066603008 / EAN 4016215108055




Vopsea de culoare alb cald, cu finisaj mat, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior. Pentru acoperiri extrem de respirabile pe suporturi minerale, pe acoperiri de pereți care pot fi vopsite, pe plăci de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate. Ideală și pentru renovarea straturilor de vopsea vechi existente, realizate cu vopsele dispersive sau minerale absorbante. Vopseaua are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă și reglează umiditatea, contribuind astfel la crearea unui climat interior plăcut.

- vopsea de interior cu putere mare de acoperire, de culoare alb-caldă
- finisaj mat
- cu o permeabilitate ridicată la vaporii de apă și cu proprietăți de reglare a umidității
- respirabil
- Raport de contrast: clasa $H_{10}$-2, cu un randament de 7 m²/l
- Rezistența la frecare umedă: clasa R 4 conform DIN EN 13300
- Fără solvenți și plastifianți

## Domeniu de aplicare

Vopsea albă caldă pentru interior, destinată vopsirii pereților și tavanelor.

## Pregătire

Pentru suporturi minerale (cum ar fi tencuielile din lut, gips, var și ciment, zidăria și betonul), tapet cu fibră aspră și acoperiri de perete care pot fi vopsite, pânză minerală pentru vopsire, straturi de vopsea minerală și pe bază de dispersie bine aderente și absorbante, precum și plăci de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate. Suprafața trebuie să fie uscată, curată, stabilă, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și straturile de vopsea care aderă slab. Pretratați suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretare cu fixativul silicatic baufan. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

## Procesare

Amestecați bine înainte de utilizare și aplicați cu rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau un aparat de pulverizare adecvat. Stratul de grund poate fi diluat cu maxim 10 % apă. După uscarea completă a primului strat de vopsea, aplicați stratul de acoperire nediluat. La vopsirea suprafețelor mai mari, lucrați „umed pe umed” pentru a evita apariția urmelor de tranziție. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 6-12 ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă , suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Nuanțare:
Cu max. 4 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Qxyd).

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duza: 0,023 – 0,027
Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Consum
Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → aprox. 150 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei probe pe obiect.

## Depozitare
A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

## Note
Temperatura de aplicare:
de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. La lucrările de pulverizare, utilizați o mască combinată A2/P2. Datorită valorii ridicate a pH-ului, evitați contactul cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Asigurați o aerisire temeinică în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită a COV în UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 0,5 g/l.

Eliminare:
A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW10



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.