Vopsea de perete rezistentă la spălare

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.100509 / EAN 4016215100509
5l / Articolul nr.100523 / EAN 4016215100523
10l / Articolul nr.100547 / EAN 4016215100547

Vopsea albă, mată, cu putere bună de acoperire, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior. Aplicare simplă și eficientă cu rola, pensula sau un aparat de pulverizare adecvat.

- vopsea mată pentru interior
- Opacitate bună
- rațional la proces
- Raport de contrast clasa 3 cu un randament de 8 m²/l
- Nivel de luciu mat
- îndeplinește cerințele AgBB (Comitetul pentru evaluarea produselor de construcție din punct de vedere al sănătății)
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire
- pulverizabil fără aer

Domeniu de aplicare

Vopsea albă pe bază de dispersie pentru suprafețe interioare.

Pregătire

Pentru toate suprafețele minerale (cum ar fi betonul, zidăria, pastele de umplutură, tencuielile pe bază de ciment, gips și var), plăcile de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate, straturile de vopsea pe bază de dispersie bine aderente, precum și tapetul cu fibră aspră și alte tipuri de tapet și acoperiri de perete care pot fi vopsite. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și straturile de vopsea care nu aderă bine. Grunduiți suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau efect de cretare cu grundul baufan Tiefgrund LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere baufan adecvat.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l cu rola, peria, pensula, pensula plată sau un pulverizator adecvat. Pentru stratul de grund, vopseaua poate fi diluată cu maximum 5 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat de vopsea. La vopsirea suprafețelor mai mari, lucrați „umed pe umed” pentru a evita apariția urmelor de tranziție. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă , suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:
Cu max. 10 % concentrate universale de nuanțare sau vopsea de bază și vopsea de nuanțare.

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duza: 0,023 – 0,027
Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei probe pe obiect.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Depozitare
A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note
Temperatura de aplicare:
între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. La lucrările de pulverizare, utilizați un filtru combinat A2/P2. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită a COV-urilor stabilită de UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:
A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.