

Lipici impermeabil pentru lemn D3

Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Articolul nr.102473 / EAN 4016215102473



Lipici impermeabil pentru lemn în conformitate cu DIN EN 204-D3 pentru lipire de înaltă rezistență și durabilă în interior și exterior. Potrivit pentru toate tipurile de lemn, panouri pe bază de lemn, OSB și laminat. Lipiciul nu conține solvenți, se usucă transparent și formează o îmbinare elastică, rezistentă la îmbătrânire. Ideal pentru construcția de mobilier, lucrări de asamblare, îmbinări cu dibluri și dibluri, precum și pentru lipirea cu limbă și canelură cu capacitate portantă ridicată.

- pentru lipire impermeabilă în conformitate cu DIN EN 204-D3
- Ideal pentru toate tipurile de lemn, plăci OSB și laminate
- fără solvent
- se usucă transparent
- testat de ift Rosenheim - Expertiza nr. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) din 23/09/2011
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Baufan Wood Glue D3 este potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de lemn disponibile în comerț, a materialelor pe bază de lemn și a laminatelor.

Pregătire

Pregătiți corespunzător piesele care urmează să fie lipite. Suprafețele de lipit trebuie să fie curate și lipsite de grăsimi și praf. Conținutul ideal de umiditate al lemnului este de 8-12 %. O umiditate mai mare prelungește timpul de priză.

Procesare

Aplicați adezivul pentru lemn baufan D3 pe ambele părți cu o pensulă sau cu un pieptene pentru adeziv. Cantitatea totală de aplicare trebuie să fie de 150 - 200 g/m². După cel mai scurt timp posibil de stingere, presați piesele care urmează să fie îmbinate în timp ce sunt încă umede. Presiunea de presare trebuie să fie de aprox. 1 N/mm² și trebuie menținută timp de aprox. 15 minute. Pentru plăcile laminate, presiunea de presare poate fi mărită la 3 N/mm², iar timpul de presare la 30 de minute. La așezarea parchetului sau a pardoselii laminate prefinisate, aplicați baufan Wood Glue D3 în șuvițe pe ambele părți ale limbii, împingeți elementele pardoselii împreună și bateți-le împreună. Ștergeți imediat excesul de adeziv cu o cârpă umedă. Respectați întotdeauna instrucțiunile de lipire ale producătorului pardoselii. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Consum

în funcție de substrat ► de la 150 - 200 g/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant Timpul de uscare depinde de temperatura de prelucrare. O umiditate relativă de peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate afecta semnificativ timpul de uscare și proprietățile calitative. GISBAU - GISCODE pentru materialele de instalare: D1 Codul de deșeuri nr. 080410. Numai recipientele goale trebuie trimise la reciclare. Reziduurile de materiale uscate pot fi eliminate conform codului de deșeuri nr. 080410 (deșeuri de adezivi și etanșanți, cu excepția celor care intră sub incidența codului 080409) sau

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

170904 (deșeuri mixte din construcții și demolări, cu excepția celor care intră sub incidența codurilor 170901, 170902 și 170903) sau ca deșeuri menajere.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.