

Puterea adezivului pentru tapet

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.102558 / EAN 4016215102558



Pastă de metilceluloză de calitate superioară cu rezistență la umezeală deosebit de ridicată pentru lucrări profesionale de tapet. Ideală pentru tapeturile vopsibile și utilizare versatilă pentru tapeturile din așchii de lemn, texturate și nețesute, pentru tapeturile nețesute din așchii de lemn, vinil și în relief, precum și pentru tapetul rulat. Ușor de amestecat și aplicat uniform, asigură o aderență fiabilă și rezultate curate, de lungă durată.

- pentru tapet texturat, în relief, nețesut și din vinil, tapet din așchii de lemn și din așchii de lemn nețesute
- fabricat din metilceluloză de înaltă calitate cu rășină sintetică
- Rezistență ridicată la umezeală atunci când se vopsește peste
- Aderență inițială puternică și rezistență adezivă
- Reglabilitate foarte bună a panourilor de tapet
- Gata de utilizare în 15 minute
- prelucrabil
- se usucă transparent
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Pastă de tapet pentru tapet de hârtie, vinil, nețesut și woodchip. Rezistență foarte mare la umezeală, ideală pentru tapet texturat și tapet din așchii de lemn vopsibile.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați tapetul vechi, cu aderență slabă și dezmoțiti cu decapantul pentru tapet baufan. Reparați crăpăturile și găurile cu mastic interior baufan sau mastic superadeziv decomur. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Penetrating Primer LF sau pre-paste (raport 1:40). Pentru a facilita schimbarea ulterioară a tapetului, se recomandă amorsarea suportului cu baufan Wallpaper Changing Primer, în special pentru tapeturile lavabile.

Procesare

Raport de amestecare: Pre-pastă: Se amestecă 1:40 = 8,0 litri de apă = 60-80 m² Tapet rugos: Se amestecă 1:20 = 4,0 litri de apă = 20-25 m² Tapet texturat, nețesut, din vinil, în relief și greu: Se amestecă 1:20 = 4,0 litri de apă = 22-25 m² Se toarnă pasta în apă curată, rece, amestecând energic și se amestecă din nou după 2-3 minute. Se amestecă din nou energic după aprox. 15 minute. Aplicați pasta pe tapet cu o pensulă sau cu o mașină de tapet, așezați fâșiile de tapet împreună și aplicați după un timp suficient de înmuiere. Îndepărtați imediat pasta rămasă cu o cârpă umedă. Nu vopsiți peste tapetul lipit până când pasta nu este complet uscată. Urmăriți instrucțiunile de utilizare ale producătorului tapetului. Pentru a crește puterea adezivă a tapeturilor speciale grele și a fibrei de sticlă, se poate adăuga o cutie de baufan Wallcovering Adhesive 750 g per pachet de baufan Kraft-Kleister 200 g. baufan Kraft-Kleister este rezistent la var și ciment. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.