

Aqua-Deck Blocator de pete albe

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Articolul nr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Articolul nr.020203 / EAN 4016215020203



Vopsea albă, pe bază de apă, pentru renovări și izolații, cu o excelentă putere de acoperire, pentru interior. Împiedică pătrunderea pe suport a nicotinei, a urmelor de apă, a petelor de funingine și grăsime, a substanțelor colorante din gips-carton și panouri de lemn și a contaminanților similari. Este ideală ca strat de finisaj mat, dar poate fi retușată în mod obișnuit cu tapet, vopsele emulsie și tencuieli.

- Vopsea de renovare fără solvenți cu opacitate ridicată
- Previne pătrunderea petelor de nicotină, funingine, grăsime și apă
- izolează substanțele colorante din plăci de gips-carton, plăci OSB și plăci de lemn pentru construcții
- 2 în 1 - vopsea izolatoare și strat de acoperire
- Raport Contrast clasa 1 cu o acoperire de 6 m²/l
- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- Nivel de luciu mat opac
- pulverizabil fără aer
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Vopsea izolatoare albă pentru interior: acoperă petele de nicotină, funingine, grăsime și apă - ideală pentru renovări rapide în spații de locuit și hoteluri.

Pregătire

Pentru substraturi precum beton, tencuieli de ciment și var-ciment, zidărie, substraturi de gips, plăci de fibrociment, de asemenea pentru tencuieli cu dispersie adezivă și tapet. Potrivit ca strat de acoperire sau poate fi acoperit cu tapet, vopsele cu emulsie și tencuieli. Toate substraturile trebuie să fie curate, uscate, solide, absorbante și lipsite de agenți de eliberare. Utilizați baufan Deep Penetrating Primer LF pentru a crește rezistența. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, aplicați un strat de testare. Curățați substraturile extrem de contaminate cu agenți de curățare de uz casnic care dizolvă grăsimile. Pretratați mecanic petele și depunerile puternice de nicotină, funingine sau grăsime (răzuțiți, șlefuiți).

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, perie plată sau echipament de pulverizare adecvat. Aplicați produsul nediluat. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumularea. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Nu amestecați cu alte materiale, inclusiv emulsii și culori solide. Efectul izolant depinde de situația obiectului respectiv. Se recomandă crearea de suprafețe de testare la fața locului înainte de aplicare. Timp de uscare: aprox. 12 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Colorarea este posibilă cu concentrate de colorare decoMIX (numai tipurile de oxid LW) până la max. 0,2% fără a afecta efectul izolant. Observații privind aplicarea prin pulverizare airless Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.