Silicat fixator

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.021088 / EAN 4016215021088
5l / Articolul nr.021095 / EAN 4016215021095

Grund stabilizat cu sticlă de apă, pe bază de silicat de potasiu. Consolidează suportul și reglează gradul de absorbție. Ideal și pentru diluarea vopselelor pe bază de silicat.

- Amorsă stabilizată pentru sticlă de apă pe bază de silicat de potasiu
- Amorsă pentru substraturi minerale
- Diluant pentru vopsele silicatice
- Foarte permeabil la vapori de apă
- are proprietăți naturale împotriva mucegaiului
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Pentru amorsarea suprafețelor minerale, precum și pentru diluarea vopselelor pe bază de silicat.

Pregătire

Potrivit pentru suporturi precum suprafețele de pereți și tavane din beton, tencuială de ciment și de var-ciment și zidărie, precum și pentru suporturi din gips și plăci de fibrociment. De asemenea, este potrivit pentru straturi vechi de vopsea cu aderență bună, realizate cu vopsele pe bază de var, minerale și silicate. Suportul trebuie să fie uscat, curat, absorbant, fără praf și grăsime. Suporturile care nu se pot consolida sau care nu au o aderență suficientă, precum și straturile sinterizate trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

Procesare

Înainte de utilizare, agitați bine sau amestecați și aplicați cu o perie, un pensulă sau o pensulă pentru suprafețe. Grundul poate fi aplicat nediluat sau diluat cu apă în proporție de până la 1:2. Suprafețele foarte absorbante trebuie grunduite de două ori, aplicând grundul „umed pe umed”, și apoi lăsate să se încorporeze. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 6 ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 100 ml/m²
Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei straturi de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:
de la +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Acoperiți în prealabil suprafețele care nu sunt destinate vopsirii (în special cele din sticlă, aluminiu, ceramică și materiale

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

similare). Stropirile accidentale trebuie spălate imediat cu apă.

Nu se amestecă cu grunduri și vopsele pe bază de alte materiale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu pielea și ochii. A se purta mănuși de protecție și ochelari de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. A nu se vărsa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele de date de siguranță actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminare:
A se recicla numai recipientele complet golite. Cod de deșeuri EWC 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW40

Valoarea limită UE pentru COV pentru acest produs: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.