



Vopsea minerală pe bază de hidrat de var alb. Acoperire transparentă pentru toate grajdurile sau alte spații interioare. După uscare, se obține o suprafață rezistentă la ștergere, care se caracterizează printr-un grad ridicat de alb și o foarte bună respirabilitate. Datorită alcalinității sale, vopseaua are, de asemenea, un efect antibacterian și antifungic.

- Ideal pentru toate grajdurile de animale și alte zone interioare
- cu o permeabilitate ridicată la vapori de apă și respirabil
- Reglarea umidității
- antibacterian, rezistent la acarieni, ciuperci și mușegai
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți

Domeniu de aplicare

Vopsea minerală pe bază de hidrat de var alb, destinată tuturor grajdurilor și altor spații interioare. Prezintă o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă și reglează umiditatea.

Pregătire

Se poate aplica pe toate tencuielile pe bază de var și ciment, pe lemnul netratat și pe straturile de vopsea rezistente din interior. Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, curată, stabilă, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suprafață materialul desprins și straturile de vopsea cu aderență slabă. Suprafețele puternic absorbante, care prezintă nisipare sau efect de cretare trebuie pretratate cu fixativul pe bază de silicat baufan. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

Procesare

Amestecați bine înainte de utilizare și aplicați cu rola, peria, pensula sau spatula. De regulă, este suficient un singur strat nediluat. Dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat după uscarea completă. Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă curată.

Timp de uscare:

aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Nuanțare:

Până la max. 4% cu concentrate universale de nuanțare (tipuri LW Oxyd).

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare airless:

În prealabil, vopseaua pentru grajduri trebuie cernută fără presiune (dimensiunea ochiurilor de sită 0,5 mm).

Filtru de mașină: 30 mesh

Unghi de pulverizare: 40°-50°

Duza: 0,025 – 0,027

Presiune de pulverizare: 120 – 180 bar

Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → începând de la 150 ml/m²

Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei straturi de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Note

Temperatura de aplicare:

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Înainte de aplicare, respectați indicațiile de siguranță din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite și protejați-le împotriva stropirii. Asigurați o aerisire suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Vopseaua pentru grajduri baufan poate fi revopsită fără probleme cu același material. Înainte de aplicarea altor tipuri de acoperiri, vopseaua pentru grajduri trebuie, în principiu, spălată sau periată.

Eliminarea deșeurilor:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină conform codului de deșeuri EWC nr. 08 01 12.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.