

Vopsea pentru adăposturi de animale

Fișă cu informații tehnice

5I / Articolul nr.103241 / EAN 4016215103241

Acoperire eco-eficientă, minerală, pe bază de calcar hidratat cu conținut ridicat de calciu. După uscare, acesta produce o suprafață rezistentă la ștergere, care excelează prin indicele său ridicat de alb și respirabilitate remarcabilă.

Domeniu de aplicare

Vopsea ecologică pentru hambare pe bază de hidrat de var alb. Antibacteriană, inhibă mucegaiul, respirabilă și rezistentă la urme, pentru un climat interior sănătos.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale, cum ar fi tencuielile pe bază de var și ciment, lemnul netratat și straturile vechi și solide de vopsea din interior. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și fără praf și grăsimi. Îndepărtați de pe substrat materialele libere, cum ar fi straturile de vopsea cu aderență slabă. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Silicate Fixative. În caz de îndoială, aplicați un strat de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. De regulă, un strat nediluat este suficient. Dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat după uscare. Curățați uneltele cu apă curată imediat după utilizare. Vopseaua stabilă baufan poate fi revopsită cu același material fără probleme. Înainte de a aplica alte tipuri de acoperire, Vopseaua Stabilă trebuie întotdeauna spălată sau periată. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este proporțional mai lung. Colorare: Până la max. 4% cu concentrate de colorare universale (tipuri de oxid LW). Indicații privind aplicarea prin pulverizare airless: Vopseaua stabilă trebuie mai întâi cernută fără presiune (dimensiunea ochiurilor 0,5 mm) Filtru mașină: 30 ochiuri Unghi de pulverizare: 40°-50° Duză: 0,025 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosolul sau ceața. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare. GISCODE pentru materialele de acoperire: BSW40

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.