Satin mat de mătase

Fișă cu informații tehnice

5l / Articolul nr.175965 / EAN 4016215124628
15l / Articolul nr.175972 / EAN 4016215175972



Această vopsea de interior de înaltă calitate impresionează prin finisajul său elegant, semilucios și opacitatea ridicată. Este deosebit de rezistentă, rezistentă la frecare și ideală pentru zonele de locuit și de lucru intens utilizate. Aspectul uniform al suprafeței asigură un efect de cameră modernă, calmă și pereți frumoși, de lungă durată.

- Acoperire interioară extrem de durabilă
- Finisaj mat de mătase
- Raport de contrast clasa 2 cu un randament de 5,5 m²/l
- Clasa 1 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- Nivel de luciu: luciu mediu
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire
- pulverizabil fără aer

Domeniu de aplicare

Vopsea de interior și fațadă pentru beton, ipsos, zidărie, tencuială, tapet și țesătură din fibră de sticlă - rezistentă la alcalii, negălbuie și mată ca mătasea.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, materiale de nivelare, ciment, gips și tencuială cu var), gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea în emulsie cu aderență fermă, precum și așchii de lemn, țesături de sticlă și alte tapeturi și acoperitoare de perete care pot fi vopsite. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialele libere, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, de șlefuit și de cretă cu baufan Deep Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu max. 10 % apă. Aplicați nediluat ca strat de acoperire după ce primul strat de vopsea s-a uscat. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu maximum 10% concentrați de coloranți universali sau vopsea colorantă și colorantă completă. Observații privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.