

## Silk Gloss Latex

### Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.021736 / EAN 4016215021736

5l / Articolul nr.021743 / EAN 4016215021743

10l / Articolul nr.021750 / EAN 4016215021750



Această vopsea latex de înaltă calitate conferă suprafețelor un finisaj elegant, mătăsos și lucios și impresionează prin opacitatea sa ridicată. Este deosebit de rezistentă la uzură, la frecare și ușor de curățat - ideală pentru zonele cu trafic intens. Potrivită pentru utilizare în interior și exterior, asigură suprafețe durabile, bine întreținute, cu un aspect profesional.

- pentru acoperiri foarte durabile
- Finisaj de suprafață lucios ca mătasea
- Raport de contrast clasa 2 cu un randament de 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Clasa 1 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- Nivel de luciu: luciu mediu
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire
- pulverizabil fără aer
- Opacitate ridicată

### Domeniu de aplicare

Vopsea în emulsie pentru suprafețe interioare și exterioare de pereți și tavane. Ideală pentru suprafețele care trebuie să poată fi curățate.

### Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, materiale de nivelare, ciment, gips și tencuială cu var), gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea în emulsie cu aderență fermă, precum și așchii de lemn, țesături de sticlă și alte tapeturi și acoperiri de perete care pot fi vopsite. Substratul trebuie să fie uscat, curat, stabil, uniform absorbant și fără praf și grăsimi. Îndepărtați materialele libere, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, de șlefuit și de cretă cu baufan Deep Penetrating Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

### Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu max. 10 % apă. Aplicați nediluat ca strat de acoperire după ce primul strat de vopsea s-a uscat. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu maximum 10% concentrate de colorare universale sau vopsea de colorare solidă. Observații privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

### Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 125 ml/m<sup>2</sup> Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat test pe obiect.

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

### Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

inhalăți ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosol sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

**Indicație:**

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.