



Etanșant permanent elastic, întărit cu fibre, pentru etanșarea sigură a fisurilor, găurilor și scurgerilor. Imediat impermeabil - chiar și în ploaie, zăpadă sau pe substraturi umede. Aderă fiabil la aproape toate materialele de construcție și astupă fisuri de până la 10 mm. Poate fi vopsit peste și este ușor de aplicat, ideal pentru reparații la acoperișuri, balcoane, jgheaburi, conducte și multe alte zone interioare și exterioare.

- Compus de etanșare permanent elastic
- Imediat impermeabil - în orice vreme
- ranforsat cu fibre
- Umplerea fisurilor până la 10 mm
- De asemenea, aderă la suprafețele umede

Domeniu de aplicare

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Pregătire

baufan Wasser-Dicht aderă la toate materialele comune utilizate în sectorul construcțiilor, cum ar fi bitumul, țiglele, pâsla pentru acoperișuri, aluminiul, cuprul, zincul, betonul, cărămidile, țiglele, lemnul etc. Substratul trebuie să fie stabil și fără agenți de separare. Îndepărtați mecanic murdăria, zidăria desprinsă, mușchiul și alte vegetații. Substraturile neportante - cum ar fi tencuiala șlefuită, sfărâmicioasă - trebuie consolidate cu baufan Deep Primer LF.

Procesare

baufan Wasser-Dicht este gata de utilizare și nu trebuie diluat. Poate fi aplicat cu o pensulă sau cu o mistrie. În timpul aplicării, trebuie să se aibă grijă ca suprafața să fie etanșată și să se obțină o grosime minimă a stratului de 2 mm. Dacă aplicarea se realizează pe un substrat umed sau în condiții meteorologice nefavorabile (temperaturi scăzute, ploaie etc.), trebuie aplicat un al doilea strat după cel mult o săptămână. Reaplicarea cu vopsele acrilice este posibilă după 24 de ore. Curățați uneltele după utilizare. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); umiditatea relativă de peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate afecta semnificativ timpul de uscare și proprietățile calitative.

Consum

aprox. 1,5 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați imediat toate hainele contaminate. Spălați/dezinfectați pielea cu apă din abundență. ÎN CAZ DE INHALARE: Aduceți produsul la aer curat și mențineți-l în repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă este necesar sfatul medicului, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Păstrați recipientul bine închis într-un loc bine ventilat. Eliminați conținutul/recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale. Conține: Nafta (petrol) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Clasa: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Produsul nu face obiectul ADR, deoarece are un punct de aprindere de peste 23°C, este transportat în recipiente mai mici de 450 litri și are un timp de tranzit mai mare de 40 secunde (secțiunea 2.2.3.1.5.).

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.