# Pastă de umplere gata de aplicare Fill+Finish 950

Fișă cu informații tehnice

/ Cod articol 032202208 / EAN 4016215105320
/ Cod articol 032204208 / EAN 4016215105306




Pastă de umplutură albă, universală, ușoară, gata de utilizare, pentru interior. Pentru netezirea tencuielii, betonului, betonului celular și zidăriei, precum și pentru umplerea pe toată suprafața a plăcilor de gips-carton cu gradele de finisare Q3-Q4. Ideală, de asemenea, pentru finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton pre-chituite, cu calitatea suprafeței Q2, precum și pentru chituirea rosturilor conform standardului Q1 ale plăcilor de gips-carton cu forme de margini HRAK (Vario) și AK, cu utilizarea benzilor de acoperire a rosturilor.

- chit universal ușor, gata de utilizare
- textură ușoară și catifelată
- aderență optimă la substrat
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- fără solvenți și plastifianți
- pentru calitățile de finisare Q1 – Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e. V.)
- pentru interior
- Conform cu standardul CE, în conformitate cu DIN EN 13963-3A

## Domeniu de aplicare

Chit alb, universal, ușor, gata de utilizare, pentru suprafețe interioare.

## Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (de exemplu, beton, gips, tencuială de var și ciment, cărămidă etc.), vopselelor pe bază de dispersie, tencuielilor din rășină sintetică, precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate, conform standardului EN 13963. Nu se utilizează în spații umede.

## Procesare

Amestecați tencuiala profimur Fill + Finish ready înainte de utilizare și aplicați-o cu o spatulă de netezire. Grosimea stratului aplicat: max. 3 mm pentru clasele de finisare Q3-Q4, precum și în cazul aplicării pe întreaga suprafață.

După uscare, suprafețele tencuite se pot șlefui foarte ușor. Dacă se prevede tapetarea suprafeței, înainte de lipirea tapetului este necesară aplicarea unui strat de grund cu profimur Tiefengrund LF.

Aplicare prin pulverizare:
Se pot utiliza numai aparate de pulverizare airless omologate de producătorul echipamentului pentru aplicarea pastelor de nivelare pulverizabile.
Presiune de staționare: 215 bar; presiune de lucru: 160 – 180 bar; dimensiunea duzei: 029 – 041; lungimea furtunului: max. 15 m.

Pastă de nivelare se întărește prin uscare – timpul de uscare depinde de grosimea stratului aplicat, de starea suportului și de condițiile de mediu. Aplicarea straturilor următoare și lipirea se vor efectua numai după uscarea completă a suprafeței nivelate.

## Consum

aprox. 1,1 kg pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm. Se determină consumul exact prin aplicarea unei probe pe obiect.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Depozitare
Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

## Note
La aplicarea pastăi pe plăcile de gips-carton, trebuie respectate instrucțiunile de aplicare ale producătorului plăcilor. În cazul aplicării pastăi conform standardului Q1, trebuie introdusă o bandă de acoperire a rosturilor. A nu se aplica la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele actualizate cu date de securitate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 04 10. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.