

Roll-on 903

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.032905208 / EAN 4016215105054



- ușor de netezit și extensibil până la zero
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- fără solvenți și plastifianți
- pentru calitatea suprafețelor Q3-Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e. V.)
- pentru interior
- Conform cu standardul CE, în conformitate cu DIN EN 13963-2A

Domeniu de aplicare

Pastă de șaplară ușoară pe bază de rășină sintetică, gata de utilizare și fără solvenți, destinată reparării și netezirii suprafețelor de pereți și tavane din interior.

Pregătire

Se aplică pe suporturi neabsorbante pe bază de dispersie, pe suprafețe minerale (cum ar fi tencuieli pe bază de gips, var și ciment, piatră, beton, beton celular, zidărie etc.), precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și alte plăci pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe care împiedică aderența (praf, grăsime etc.). Suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau crețire trebuie amorsate cu grundul de adâncime profimur LF. Găurile mai adânci și zonele deteriorate trebuie umplute preliminar cu o pastă de glet pe bază de gips profimur. La tencuirea plăcilor de gips-carton și a altor plăci pentru construcții uscate, aplicați stratul de grund cu profimur Super-Haftspachtel 945 sau profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Procesare

Aplicați și neteziți pasta de umplutură cu o rolă de vopsit (cu păr mediu), un aparat de pulverizare adecvat sau o mistrie. Grosimea stratului aplicat: max. 3 mm.

Aplicare prin pulverizare:

Se pot utiliza numai pulverizatoare airless omologate de producătorul echipamentului pentru aplicarea pastelor de nivelare pulverizabile (de exemplu, Graco Mark V, Wagner PS 3.39 sau echivalente).

Presiune statică: 215 bar; presiune de lucru: 160 – 180 bar; dimensiunea duzei: 029 – 041; lungimea furtunului: max. 15 m.

Pastă de nivelare se întărește prin uscare – timpul de uscare depinde de grosimea stratului aplicat, de starea suportului și de condițiile de mediu. Aplicarea straturilor următoare și lipirea se vor efectua numai după uscarea completă a suprafeței nivelate.

Consum

aprox. 1,4 kg pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm. Se determină cantitatea exactă necesară prin aplicarea unei probe pe suprafața respectivă.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Note

A nu se aplica la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.profimur.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 04 10. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.