

Spatulă de netezire și umplere 860

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.003201208 / EAN 4016215105078

/ Articolul nr.003207208 / EAN 4016215105108



Pastă de gips pentru netezirea suprafețelor, umplerea fisurilor, rosturilor și găurilor, precum și pentru tencuirea plăcilor de gips-carton și a altor plăci pentru construcții uscate. La tencuirea plăcilor pentru construcții uscate, trebuie utilizate întotdeauna benzi de acoperire a rosturilor. Pastă de gletare maleabilă, ușor de aplicat și de netezit, care se întărește chiar și în straturi mai groase, fără a se afunda sau a se fisura. Nu este adecvată pentru utilizarea în zone expuse direct la stropi de apă, cum ar fi, de exemplu, încăperile umede, dușurile, piscinele, băile cu apă sărată, bucătăriile industriale de mari dimensiuni și altele asemenea, precum și pentru aplicarea pe sticlă, plastic, lemn, metal și suprafețe pe bază de dispersie.

- pentru netezirea pe toată suprafața a tavanelor și pereților
- pentru umplerea fisurilor și găurilor, fixarea diblurilor și modelare
- pentru chituiră plăcilor de gips-carton și a altor plăci pentru construcții uscate
- cu metilceluloză pentru o fixare sigură
- pentru clasele de calitate a suprafețelor Q1 - Q4 în construcțiile din gips-carton (conform fișei tehnice nr. 2 a Grupului industrial pentru plăci de gips din cadrul Asociației Federale a Industriei de Gips și Plăci de Gips pentru Construcții e.V.)
- 60 de minute timp de aplicare
- pentru interior
- Conform cu standardele CE, în conformitate cu DIN EN 13963-3B și DIN EN 13279-1 (pastă de gips pentru suprafețe C7/20/2)

Domeniu de aplicare

Pastă de gips armată cu celuloză pentru suprafețele pereților și tavanelor din interior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi tencuiala pe bază de gips, var și ciment, piatră, beton, beton celular, zidărie etc.), precum și pe plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretare trebuie tratate în prealabil cu grundul de adâncime profimur LF. De asemenea, suprafețele șlefuite și marginile tăiate ale plăcilor de gips-carton trebuie grunduite pentru a lega praful și a reduce absorbția.

Procesare

Preparare:

Se toarnă 2 părți de pastă de netezire și umplere profimur într-o parte de apă rece și curată (de exemplu, 1 kg de pulbere în 650 ml de apă) și se amestecă. După 3 minute, amestecați din nou scurt compoziția.

Aplicare:

Aplicați compoziția preparată în termen de 60 de minute cu o spatulă sau o mistrie de netezire și nivelați-o până la nivelul suprafeței. În funcție de grosimea stratului aplicat, de condițiile de mediu și de umiditatea de construcție, timpul de uscare este de aprox. 24 de ore - în condiții nefavorabile, timpul de uscare se poate prelungi corespunzător.

Sfat practic pentru șlefuire:

După uscarea completă (aproximativ 24 de ore - în funcție de condițiile de mediu și de umiditatea din clădire), suprafețele tencuite pot fi ușor șlefuite. Pentru rezultate optime la șlefuire, se recomandă utilizarea unei mașini de șlefuit cu disc (granulație 120 - 150) la turații mici până la medii și cu o presiune redusă.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Lucrări ulterioare:

Pentru a evita uscarea inegală a straturilor de vopsea aplicate ulterior în cazul retuşurilor punctuale, zonele reparate sau chiar întreaga suprafaţă trebuie amorsate cu grundul de adâncime profimur LF.

Consum

aprox. 1 kg de pulbere pe m² la o grosime de aplicare de 1 mm.

Depozitare

A se păstra într-un loc ferit de copii, la rece şi uscat. A se păstra recipientele deschise bine închise.

Note

Nu aplicaţi produsul la temperaturi ale substratului şi ale încăperii sub +5 °C. Curăţaţi uneltele cu apă după utilizare.

Pentru informaţii privind siguranţa, vă rugăm să consultaţi fişa cu date de securitate. Fişele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteţi la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deşeurile menajere sau ca deşeururi de şantier. Codul de deşeururi EWC nr. 17 08 02. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicaţie:

Toate informaţiile şi datele conţinute în această fişă tehnică se bazează pe experienţa noastră practică şi pe testele de laborator şi reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală şi nu constituie o garanţie a proprietăţilor specifice sau a caracteristicilor de performanţă. Deoarece condiţiile de depozitare, transport şi utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informaţiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condiţiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.