Betonkontakt 710

Fișă cu informații tehnice

/ Cod articol 069404208 / EAN 4016215105009



Grund special pe bază de apă pentru îmbunătățirea aderenței maselor de șapă și a tencuielilor pe bază de gips, ciment și var pe suprafețe minerale netede, neabsorbante sau slab absorbante (în special beton). Este deosebit de potrivit pentru betonul turnat la fața locului sau pentru tavanele din beton masiv realizate din elemente de construcție, precum și pentru suprafețele netezite ale elementelor prefabricate din beton și plăcile din spumă rigidă de polistiren. Culoarea ușor roșiatică a produsului permite identificarea cu ușurință a suprafeței deja tratate.

- rezistență ridicată la alcalii
- de culoare roșiatică
- fără solvenți și plastifianți
- suprafață antiderapantă
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Grund de aderență pe bază de apă pentru suprafețe minerale netede (în special beton).

Pregătire

Suportul trebuie să fie stabil, uscat și lipsit de particule libere și agenți de separare (ulei de cofraj, agenți de post-tratare etc.). Trebuie exclusă prezența umidității și a umidității care pătrunde din suport. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie tratate, deoarece stropii sunt greu de îndepărtat ulterior.

Procesare

Amestecați produsul profimur Betonkontakt înainte de utilizare și aplicați-l cu rola, peria, pensula sau un dispozitiv de pulverizare adecvat (pompă cu șurub). Doar în cazul aplicării mecanice, se poate ajusta consistența pentru pulverizare prin adăugarea unei cantități mici de apă. În cazul aplicării manuale, se aplică în straturi încrucișate, „umed pe umed”. Lucrările ulterioare se efectuează numai după uscarea completă. Timpul de uscare este de cel puțin 24 de ore – în funcție de temperatură și umiditatea aerului. La temperaturi scăzute și umiditate ridicată a aerului, timpul de uscare este corespunzător mai lung. Înainte de tencuire, verificați gradul de uscare printr-un test de ștergere.

Consum

aprox. 250 g/m² pe strat – în funcție de suprafața de aplicare. Se determină cantitatea exactă de aplicare prin efectuarea unui test pe obiectul respectiv.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se aplica la temperaturi ale produsului și ale încăperii mai mici de +5 °C. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă. În cazul aplicării prin pulverizare, nu inhalați aerosolul. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.