# Adeziv pentru acoperirea podelelor

Fișă cu informații tehnice




1kg / Cod articol 102855 / EAN 4016215102855
3kg / Cod articol 102862 / EAN 4016215102862
6kg / Cod articol 102879 / EAN 4016215102879
10kg / Cod articol 102909 / EAN 4016215102909

Adeziv în dispersie gata de utilizare pentru lipirea permanentă a pardoselilor din PVC și CV, a covoarelor cu suport din fleece, textil, iută și spumă, precum și a pâslelor cu ace în interior. Potrivit pentru încăperi cu încălzire prin pardoseală și pentru utilizarea cu rotile pentru scaune în conformitate cu DIN EN 12529.

- pentru covoare cu suport din fleece, textil, iută și spumă, pâslă cu ac, precum și pentru acoperitoare de podea din PVC și CV
- Lipire puternică permanentă
- Procesare ușoară
- Emisii foarte reduse în conformitate cu EC 1 plus
- fără solvenți și plastifianți
- Potrivit pentru sarcini de la rotilele scaunelor în conformitate cu DIN EN 12529
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- pentru interior

## Domeniu de aplicare

Adeziv pe bază de dispersie pentru pardoseli din PVC și CV, mochetă și pâslă acționată. Pentru interior, potrivit pentru încălzire prin pardoseală și rezistent la roțile scaunelor.

## Pregătire

Se poate aplica pe șapă de ciment, beton, gresie, pastă de umplere și compoziții de nivelare pe bază de ciment, pardoseli din PVC, plăci aglomerate V100 și suporturi similare rezistente la umiditate. Suportul trebuie să fie curat, complet uscat, plan, stabil și lipsit de substanțe de separare (de ex. praf, grăsime și ceară). În cazul suporturilor aspre sau denivelate, recomandăm aplicarea unui strat de nivelare pentru pardoseli. Suprfețele puternic absorbante, cu nisip la suprafață și poroase trebuie tratate în prealabil cu baufan Tiefgrund LF. Parchetul care urmează să fie lipit trebuie să fie aclimatizat, așezat pe o suprafață plană și să nu fie tensionat.

## Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l pe suport cu ajutorul unei spatule dințate. Dantura A2 (1,5 – 1,8 mm) pentru PVC și mochete cu spate din spumă. Dantura B2 (2,1 – 2,9 mm) pentru mochete cu spate din non-țesut, material textil și iută.

► Lipire umedă: În cazul substraturilor absorbante sau al pardoselilor permeabile la vapori, așezați pardoseala după un timp de aereisire de 15–30 de minute și apăsați uniform.

► Lipire prin aderență: La lipirea pardoselilor impermeabile (de ex. PVC) pe substraturi neabsorbante sau slab absorbante, este absolut necesar să se respecte un timp de aereisire suficient. Aplicați adezivul pe substrat cu o spatulă dințată și lăsați-l să se usuce. În funcție de temperatura camerei, umiditatea aerului și gradul de absorbție al substratului, timpul de aereare poate dura câteva ore. Pardoseala poate fi așezată atunci când adezivul a format deja o peliculă și, la testul cu degetul, nu mai este lipicios, dar este încă elastic la atingere.

Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu apă curată. Curățați uneltele de lucru cu apă curată imediat după utilizare.

Timpul de uscare depinde de temperatura de aplicare. O umiditate relativă a aerului de peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate influența semnificativ timpul de uscare și proprietățile de calitate.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Trebuie respectate cu strictețe instrucțiunile de montare ale producătorilor de pardoseli. Pardoselile din PVC pot fi sudate după aproximativ 24 de ore.

## Consum
pentru dentura A2 → aprox. 200 - 300 g/m²
pentru dentura B2 → aprox. 350 - 450 g/m²

## Depozitare
A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

## Note
Temperatura de aplicare:
între +10 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Asigurați o aerisire suficientă în timpul aplicării și uscării. Se recomandă evitarea consumului de alimente, băuturi și a fumatului în timpul utilizării adezivului. A se evita contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, cursuri de apă sau sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminare:
Aduceți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC nr. 08 04 10.

GISCODE: D1



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.